

Lightweight Filler

Tipo

Questo è uno stucco epossidico bicomponente. Prodotto senza solvente a basso peso specifico.

Caratteristiche e benefici

Può essere applicato a spessori molto elevati quando è richiesto un basso peso specifico.

Uso raccomandato

Da utilizzare per grosse riparazioni o danneggiamenti. Idoneo per superfici immerse e non, come parte di un ciclo approvato Jotun Yachting.

Confezioni (Tipico)

	Volume (litri)	Capacità del contenitore (litri)
Lightweight Filler Comp A	0.5 / 2	0.7 / 2.5
Lightweight Filler Comp B	0.5 / 2	0.7 / 2.5

Il volume indicato è quello alla produzione. Nota: locali variazioni nella confezione e/0 nel riempimento possono variare localmente a causa di diverse legislazioni.

Proprietà del prodotto

Colori	blu chiaro		
Tipo generico.	basato su epossidico		
Solidi	100 ± 2 %		
Peso specifico	0,57		
Punto di infiammabilità	120 °C		
VOC	50	g/l	US EPA method 24

Dati applicativi

Il prodotto può essere applicato con

Spatola, stazza o altri atrezzi idonei.

Resa per mano

Theoretical 1 m²/l - 0,03 m²/l

Spessore secco raccomandato per mano

Bagnato	1000 µm - 35000 µm
Secco	1000 µm - 35000 µm

Miscelazione in volume

Lightweight Filler Comp A	1	Parti
Lightweight Filler Comp B	1	Parti

Tempo di induzione e tempo di utilizzo

Temperatura della pittura	23 °C
Tempo di utilizzo dopo la miscelazione.	30 min

Si riduce con l'aumentare della temperatura

Pulizia delle attrezzature

Jotun Thinner No. 17

Tempi di essiccazione

Umidità relativa (RH) 50%			
Temperatura del substrato	10 °C	23 °C	35 °C
Superficie secca (al tatto)	24h	16h	4h
Secco al tatto	72h	18h	12h
Secco per la ricopertura Min	12h	8h	2h
Secco per la ricopertura, massimo, agli agenti atmosferici	90h	72h	48h
Reticolato	14d	7d	3d

Istruzioni per l'uso

Preparazione della superficie

Per ottenere il miglior risultato, il substrato deve essere pulito, asciutto ed esente da contaminanti.

Preparazione

Applicare su primer compatibile pulito ed asciutto. Riferirsi alle schede tecniche per la selezione e l'utilizzo del prodotto Jotun Yachting.

Stucco

Applicare il prodotto sulla superficie da trattare. Carteggiare con P180-P220 dopo 16-24 ore in dipendenza della temperatura. Ripetere l'operazione per levare le imperfezioni. Sigillare con Jotun Yachting filler.

Osservazioni.

Non aggiungere diluente.

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato in accordo con le regolamentazioni nazionali. Mantenere il contenitore chiuso e lontano da fonti di calore e ignizione. I contenitori dovranno essere tenuti accuratamente chiusi. Maneggiare con cura.

Tempo di conservazione a 23 °C

Lightweight Filler Comp A	36 mesi
Lightweight Filler Comp B	36 mesi

In alcuni mercati il tempo di scadenza può essere più breve a causa delle leggi locali. Quanto sopra risulta essere il periodo minimo, trascorso tale periodo è necessario verificare la qualità del prodotto.

Salute e sicurezza

Si invita ad osservare le precauzioni scritte sul contenitore.

La scheda di sicurezza di questo prodotto è stata emanata.

Informazioni dettagliate relative alla salute e sicurezza, per l'utilizzo di questo prodotto, sono specificate nella scheda di sicurezza.

Misure di primo pronto soccorso, vedere sezione 4.

Maneggio ed immagazzinamento, veder sezione 7.

Informazioni sul trasporto, vedere sezione, 14.

Informazioni sulle normative, vedere sezione 15.

Dichiarazioni

Le informazioni in questo documento sono basate sulle nostre migliori conoscenze, basate su test di laboratorio, ed esperienza pratica. I prodotti Jotun sono considerati semilavorati e pertanto vengono utilizzati senza il nostro controllo. La Jotun può garantire solamente la qualità del prodotto. Alcune piccole modifiche possono essere apportate al fine di ottemperare alle legislazioni locali. Jotun si riserva di cambiare la presente scheda senza alcun preavviso.

Gli utilizzatori dovrebbero consultare la sede Jotun per verificare idoneità e proprietà relative all'applicazione ed al servizio richiesto.

La versione inglese farà fede nel caso di incongruenze nelle traduzioni in altre lingue.