

Lightweight Filler

Type

Dette er en to-komponent sparkelmasse. Det er et ultralett, løsemiddelfritt produkt.

Egenskaper og fordeler

Kan brukes i meget høye filmtykkelser hvor lav vekt er ønskelig.

Bruksområde

Brukes ved svært store reparasjoner og skader. Egnert for områder over og under vann når det benyttes som en del av et godkjent Jotun Yachting system.

Emballasje

	Volum (liter)	Spannstørrelse (liter)
Lightweight Filler Comp A	0.5 / 2	0.7 / 2.5
Lightweight Filler Comp B	0.5 / 2	0.7 / 2.5

Nevnte volum gjelder fabrikkproduserte varer. Variasjoner i emballasjestørrelse og fyllingsgrad kan forekomme pga lokale bestemmelser.

Produktdata

Farger	lys blå
Generisk type	epoksi basert
Tørrestoff	100 ± 2 volum%
Litervekt	0,57
Flammepunkt	120 °C
VOC	50 g/l US EPA method 24

Påføringsinformasjon

Dette produkt kan påføres med

Sparkel, palettkniv eller annen egnet redskap.

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

Teoretisk 1 m²/l - 0,03 m²/l

Anbefalt filmtykkelse pr. strøk

Våt	1000 µm - 35000 µm
Tørr	1000 µm - 35000 µm

Blandeforhold (volum)

Lightweight Filler Comp A	1	del(er)
Lightweight Filler Comp B	1	del(er)

Induksjonstid og Brukstid

Malingens temperatur	23 °C
Brukstid etter blanding	30 min

Redusert ved høyere temperaturer

Rengjøring av maleverktøy

Jotun Thinner No. 17

Tørketider

Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Underlagstemperatur	10 °C	23 °C	35 °C
Overflatetørr / Berøringstørr	24h	16h	4h
Gjennomtørr	72h	18h	12h
Overmalingsintervall, minimum	12h	8h	2h
Overmalingstørr, maksimum, atmosfærisk	90h	72h	48h
Herdet	14d	7d	3d

Bruksanvisning

Forarbeid

For best resultat bør underlaget være rent, tørt og fritt for forurensning.

Forbehandling

Ren, tørr og ubeskadiget kompatibel primer eller filler. Se TDS, punktet Bruksanvisning for det valgte Jotun Yachting produktet.

Sparkel, kitt, fugemasse

Påfør produktet på området som skal behandles. Puss med P180-P220 etter 16-24 timer avhengig av temperatur. Gjenta prosessen for å jevne ut ujevnheter. Forsegle med en Jotun Yachting etterbehandlingsparkel.

Anmerkning

Ikke tilsett tynner.

Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Produktet bør oppbevares i et tørt rom med god ventilasjon og holdes unna varmekilder og åpen flamme. Emballasjen må holdes godt lukket. Håndteres med forsiktighet.

Holdbarhet ved 23 °C

Lightweight Filler Comp A	36 måned(er)
Lightweight Filler Comp B	36 måned(er)

I noen markeder kan holdbarheten være kortere grunnet lokal lovgivning. Ovennevnte er minimum holdbarhet, etter dette skal produktet kontrolleres.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.