

Lightweight Filler

Typ

Är en två-komponent epoxypackel. Är en ultralätt två-komponent, lösningsmedelsfritt produkt.

Egenskaper och fördelar

Produkten kan appliceras i mycket tjocka skikt där man önskar en lätt produkt.

Användningsområde

Används för stora skador och reparationer. Kan användas både över och under vattenlinjen när den används i godkänt Jotun system.

Emballage (standard)

	Volym (liter)	Förpackningsstorlek (liter)
Lightweight Filler Comp A	0.5 / 2	0.7 / 2.5
Lightweight Filler Comp B	0.5 / 2	0.7 / 2.5

Angiven volym avser fabrikstillverkade kulörer. Notera att det förekommer variationer i förpackningsstorlekar beroende på nationella föreskrifter.

Produktdata

Kulör	ljusblått		
Generisk typ	epoxibaserad		
Torrhalt	100 ± 2 volym%		
Litervikt	0,57		
Flampunkt	120 °C		
VOC (Volym/Volym):	50	g/l	US EPA method 24

Appliceringstekniska data

Möjliga appliceringsmetoder

Murslev, palettkniv eller annan lämplig dispenser.

Förbrukning per strykning

Teoretisk 1 m²/l - 0,03 m²/l

Rekommenderad skiktjocklek per skikt

Våt	1000 µm - 35000 µm
Torr	1000 µm - 35000 µm

Blandningsförhållande (volym)

Lightweight Filler Comp A	1	del(ar)
Lightweight Filler Comp B	1	del(ar)

Induktionstid och förbrukningstid

Färgtemperatur	23 °C
Förbrukningstid	30 min

Reduceras vid högre temperaturer

Rengöring av verktyg

Jotun Thinner No. 17

Torktider

Luftfuktighet (RH) 50 %			
Underlagets temperatur	10 °C	23 °C	35 °C
Torr för beröring	24h	16h	4h
Hanterbar	72h	18h	12h
Övermålningsintervall, minimum	12h	8h	2h
Övermålning/Slipning	90h	72h	48h
Genomhärdad	14d	7d	3d

Bruksanvisning

Förarbete

För bästa resultat skall underlaget vara rent, torrt och helt fritt från föroreningar.

Förbehandling

Ren, torr och oskadad godkänd primer eller spackel. Se bruksanvisning i det tekniska databladet för produkten.

Spackel, fogmassa

Applicera produkten på de ytor som skall behandlas. Slipa med P180-P220 efter 16-24 timmar beroende på temperatur. Upprepa behandlingen för att jämna ut ojämnheter. Täta med en JOTUN Yachting finishing filler.

Anmärkning

Tillsätt inte förtunning.

Lagring

Produkten skall lagras i enlighet med nationella bestämmelser i ett torrt och svalt utrymme med god ventilation och hållas borta från värmekälla eller låga. Burkarna måste hållas väl tillslutna. Hanteras varsamt.

Hållbarhet vid 23 °C

Lightweight Filler Comp A 36 månad(er)

Lightweight Filler Comp B 36 månad(er)

I vissa länder kan den lagringsbeständigheten vara kortare på grund av nationell lagstiftning. Ovanstående är minimum lagringsbeständighet, därefter bedöms den utifrån att den har kontrollerats.

Avfallshantering

Färgrester och tvättvätska (rengöring av verktyg) skall lämnas till lokal miljöstation.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.