

Lightweight Filler

Tür

Çift bileşenli epoksi macundur. Ultra hafif ağırlıkta solventsiz üründür.

Özellikler ve faydalar

Çok yüksek film kalınlıklarında düşük ağırlık istendiğinde uygulanabilir.

Tavsiye edilen kullanım

Büyük onarım ve hasarlar için kullanılır. Jotun Yat onaylı sistem kapsamında kullanıldığında, su altı ve su üstü alanları için uygundur.

Ambalaj (Standart)

	Miktar (litre)	Ambalaj hacmi (litre)
Lightweight Filler Comp A	0.5 / 2	0.7 / 2.5
Lightweight Filler Comp B	0.5 / 2	0.7 / 2.5

Belirtilen miktarlar, fabrikada üretilen renkler içindir. Ambalaj miktarları ve dolulukları lokal kurallara göre farklılık gösterebilir.

Ürün bilgileri

Renkler	açık mavi		
Genel tip	Epoksi bazlı		
Katı madde oranı	100 ± 2 Hacim%		
Özgül ağırlık	0,57		
Parlama noktası	120 °C		
Uçucu organik bileşik	50	g/l	US EPA method 24

Uygulama bilgisi

Ürün aşağıdaki ekipmanlarla uygulanabilir:

Spatula, mala (paslanmaz çelik)

Her kat için yayılma oranı

Teorik olarak 1 m²/l - 0,03 m²/l

Her kat için tavsiye edilen kuru film kalınlığı

Islak	1000 µm - 35000 µm
Kuru	1000 µm - 35000 µm

Karışım Oranı (hacmen)

Lightweight Filler Comp A	1	birim
Lightweight Filler Comp B	1	birim

Karışım ön bekleme süresi ve karışım ömrü

Boya sıcaklığı	23 °C
Karışım dan sonra kullanma süresi	30 dak

Yüksek sıcaklıklarda azalır

Boya uygulama ekipmanlarının temizliği

Jotun Thinner No. 17

Kuruma süreleri

Bağıl nem (BN) 50 %			
Yüzey sıcaklığı	10 °C	23 °C	35 °C
Yüzey Kuruması	24saat	16saat	4saat
Sert Kuruma	72saat	18saat	12saat
Üzerine kat uygulama, minimum	12saat	8saat	2saat
2.kat uygulama için kuruma maksimum, atmosferik	90saat	72saat	48saat
Kürlenme	14gün	7gün	3gün

Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı

En iyi sonucu almak için yüzey her türlü kirden ve yağdan arınmış olmalıdır.

Ön hazırlık

Temiz kuru hasarsız uygun astar veya macun. Bu ürünün uygulama detayları için Teknik Bilgi Formuna bakınız.

Macun

Ürünü işlem görmüş alanların üstünde uygulayınız 16-24 saat sonra sıcaklığa bağlı olarak P180-P220 ile zımparalayınız. Bozuklukları düzeltmek için işlemleri tekrarlayınız. Jotun Finishing Filler uygulayın.

Uyarılar

Tiner eklemeyiniz.

Depolama

Ürün, ulusal düzenlemelere uygun olarak depolanmalıdır. Ambalajlar, kuru, serin, iyi havalandırılan yerlerde, ısı ve kısılcım kaynaklarından uzakta depolanmalıdır. Dikkatlice taşıyınız.

23 °C 'deki Raf Ömrü

Lightweight Filler Comp A	36	Ay
Lightweight Filler Comp B	36	Ay

Bazı lokasyonlarda, yerel ticari mevzuatlar sebebiyle ambalaj üzerindeki raf ömrü daha kısa yazılabilir. Yukarıda belirtilen asgari raf ömrü denetimlerle kontrol edilmelidir.

Sağlık ve Güvenlik

Lütfen ambalaj üzerinde yazan güvenlik uyarılarına dikkat edin.

Bu ürün için güvenlik bilgi formu yayınlanmıştır.

Ürünün güvenlik bilgi formunda kullanım için dikkat edilecek hususlar, güvenlik riskleri ve sağlık ile ilgili detaylı bilgi tanımlanır.

İlk yardım önlemleri için, 4 no'lu bölüme danışın.

Kullanma ve depolama için, 7 no'lu bölüme danışın.

Nakil bilgisi için, 14 no'lu bölüme danışın.

Yönetmelik bilgisi için, 15 no'lu bölüme danışın.

Yasal Uyarı

Bu belgedeki bilgiler, Jotun'un laboratuvar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak verilmiştir. Jotun ürünleri yarı mamul olarak değerlendirilir, fakat Jotun'un kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabilirliğinden dolayı sadece ürünün kalitesi garantilenmektedir. Yerel yönetmelik ve piyasa gereksinimlerini karşılamak için üründe bazı değişiklikler uygulanabilir. Jotun, yayınladığı bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar, ihtiyaçları ve özel uygulamalar konusunda yönlendirme almak için mutlaka Jotun'a danışmalıdır.

Bu belgenin farklı dillerdeki düzenlemeleri arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, İngilizce (UK) versiyonu geçerli olacaktır.