

Finishing Filler

Produktbeskrivelse

Type

Dette er en to-komponent epoxy filler. Dette er et meget tæt produkt.

Egenskaber og fordele

Udjævnende produkt til mange formål. Gode slibeegenskaber, stærk vedhæftning og god resistens ved mekanisk påvirkning, ved opløsningsmidler og vandindtrængning.

Anvendelsesområde

Anvendes til at afslutte underlag, der er behandlet med Jotun Yachting fillers. Velegnet over og under vandlinjen, når det er en del af et godkendt Jotun Yachting system.

Emballagestørrelse (typisk)

	Volumen (liter)	Emballagestørrelse (liter)
Finishing Filler Comp A	0.5	1
Finishing Filler Comp B	0.5	1

Den nævnte volumen er knyttet til fabriksproducerede kulører. Bemærk at lokale variationer i emballagestørrelser og volumener forekommer på grund af lokale regler.

Produktdata

Kulører	light buff
Generisk type	epoxy
Tørstof	98 ± 2 volumen%
Litervægt	1.7 kg/l
Flammepunkt	110 °C
VOC	110 g/l US EPA method 24

Påføringsinformation

Produktet kan påføres med

Spartel eller knivspartel eller andet velegnet påføringsredskab.

Forbrug pr. strøg

Teoretisk 9.8 m²/l - 0.3 m²/l

Anbefalet filmtykkelse per strøg

Våd 100 µm - 3000 µm
Tør 100 µm - 3000 µm

Blandingsforhold for produktet (volumen)

Finishing Filler Comp A 1 del(e)
Finishing Filler Comp B 1 del(e)

Induktionstid og Pot life

Malingtemperatur 23 °C
Pot life efter blanding 45 min

Rengøring af maleværktøj

Jotun Thinner No. 17

Tørretider

Relativ Fugtighed (R.F.) 50%

Overfladetemperatur	10°C	23 °C	35°C
Berøringstør	16h	13h	4h
Håndteringstør	48h	14h	10h
Overmalingsinterval, min.	8h	5h	2h
Overmalingsinterval, max.	60h	48h	32h
Hærdet	14d	7d	3d

Brugsanvisning

Forbehandling

Det bedste resultat opnås, når overfladen er tør og uden nogen former for urenheder.

Forbehandling

Ren, tør og ubeskadiget kompatibel primer eller filler. Se teknisk datablad under brugsanvisning for det valgte Jotun Yachting produkt.

Anbefalet system

Grunding

Se teknisk datablad under brugsanvisning for det valgte Jotun Yachting produkt.

Spartel, fugemasse

Påfør produktet på det område, som skal behandles. Slib med korn P180-P220 efter 16-24 timer afhængig af temperaturen. Gentag processen for at udligne småskader.

Bemærk

Klar til brug. Der skal ikke tilsættes fortynder.

Opbevaring

Produktet opbevares i overensstemmelse med nationale krav. Opbevar emballagerne på et tørt, køligt, godt ventileret sted og væk fra antændelseskilder. Emballage skal holdes tæt lukket. Håndter med forsigtighed.

Lagerholdbarhed v. 23°C

Finishing Filler Comp A	36	måned(er)
Finishing Filler Comp B	36	måned(er)

I nogle lande er lagerholdbarheden forkortet af lokale myndigheder. Ovenstående er minimum holdbarhed, herefter skal der foretages inspektion af produktet.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 2479546

0-5

1993

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføeringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.