

Finishing Filler

Descrizione del prodotto

Tipo

Questo è uno stucco epossidico bicomponente. Prodotto ad alta densità.

Caratteristiche e benefici

Prodotto universale liscio. possiede buona resistenza agli urti, ai solventi ed all'acqua, facilmente carteggiabile.

Uso raccomandato

Da utilizzare per finire superfici trattate con stucchi Jotun Yachting Idoneo per superfici immerse e non, come parte di un ciclo approvato Jotun Yachting.

Confezioni (Tipico)

	Volume (litri)	Capacità del contenitore (litri)
Finishing Filler Comp A	0.5	1
Finishing Filler Comp B	0.5	1

Il volume indicato è quello alla produzione. Nota: locali variazioni nella confezione e/0 nel riempimento possono variare localmente a causa di diverse legislazioni.

Proprietà del prodotto

Colori	ocra chiaro		
Tipo generico.	epossidico		
Solidi	98	± 2	%
Peso specifico	1.7		kg/l
Punto di infiammabilità	110 °C		
VOC	110	g/l	US EPA method 24

Dati applicativi

Il prodotto può essere applicato con

Spatola, stazza o altri atrezzi idonei.

Resa per mano

Theoretical 9.8 m²/l - 0.3 m²/l

Spessore secco raccomandato per mano

Bagnato 100 µm - 3000 µm
Secco 100 µm - 3000 µm

Miscelazione in volume

Finishing Filler Comp A 1 Parti
Finishing Filler Comp B 1 Parti

Tempo di induzione e tempo di utilizzo

Temperatura della pittura 23 °C
Tempo di utilizzo dopo la miscelazione. 45 min

Pulizia delle attrezzature

Jotun Thinner No. 17

Tempi di essiccazione

Umidità relativa (RH) 50%	10 °C	23 °C	35 °C
Temperatura del substrato			
Superficie secca (al tatto)	16h	13h	4h
Secco al tatto	48h	14h	10h
Secco per la ricopertura Min	8h	5h	2h
Secco per la ricopertura, massimo, agli agenti atmosferici	60h	48h	32h
Reticolato	14d	7d	3d

Istruzioni per l'uso

Preparazione della superficie

Per ottenere il miglior risultato, il substrato deve essere pulito, asciutto ed esente da contaminanti.

Preparazione

Applicare su primer compatibile pulito ed asciutto. Riferirsi alle schede tecniche per la selezione e l'utilizzo del prodotto Jotun Yachting.

Ciclo di pitturazione raccomandato.

Primer

Riferirsi alle schede tecniche per la selezione e l'utilizzo del prodotto Jotun Yachting.

Stucco

Applicare il prodotto sulla superficie da trattare. Carteggiare con P180-P220 dopo 16-24 ore in dipendenza della temperatura. Ripetere l'operazione per levare le imperfezioni.

Osservazioni.

Pronto per l'uso. Non aggiungere diluente.

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato in accordo con le regolamentazioni nazionali. Mantenere il contenitore chiuso e lontano da fonti di calore e ignizione. I contenitori dovranno essere tenuti accuratamente chiusi. Maneggiare con cura.

Tempo di conservazione a 23 °C

Finishing Filler Comp A	36	mesi
Finishing Filler Comp B	36	mesi

In alcuni mercati il tempo di scadenza può essere più breve a causa delle leggi locali. Quanto sopra risulta essere il periodo minimo, trascorso tale periodo è necessario verificare la qualità del prodotto.

Salute e sicurezza

Si invita ad osservare le precauzioni scritte sul contenitore.

La scheda di sicurezza di questo prodotto è stata emanata.

Informazioni dettagliate relative alla salute e sicurezza, per l'utilizzo di questo prodotto, sono specificate nella scheda di sicurezza.

Misure di primo pronto soccorso, vedere sezione 4.

Maneggio ed immagazzinamento, veder sezione 7.

Informazioni sul trasporto, vedere sezione, 14.

Informazioni sulle normative, vedere sezione 15.

Dichiarazioni

Le informazioni in questo documento sono basate sulle nostre migliori conoscenze, basate su test di laboratorio, ed esperienza pratica. I prodotti Jotun sono considerati semilavorati e pertanto vengono utilizzati senza il nostro controllo. La Jotun può garantire solamente la qualità del prodotto. Alcune piccole modifiche possono essere apportate al fine di ottemperare alle legislazioni locali. Jotun si riserva di cambiare la presente scheda senza alcun preavviso.

Gli utilizzatori dovrebbero consultare la sede Jotun per verificare idoneità e proprietà relative all'applicazione ed al servizio richiesto.

La versione inglese farà fede nel caso di incongruenze nelle traduzioni in altre lingue.