

Finishing Filler

Produktbeskrivelse

Type

Dette er en to-komponent sparkelmasse. Det er et produkt med høy tetthet.

Egenskaper og fordeler

Det er et fint/smooth multifunksjonelt produkt. Den har gode egenskaper for sliping, god vedheft, god motstand mot mekaniske påvirkninger, løsemidler og vanninntrengning.

Bruksområde

Brukes for å ferdigstille overflater behandlet med Jotun Yachting fyllstoff. Egnet for områder over og under vann når det benyttes som en del av et godkjent Jotun Yachting system.

Emballasje

	Volum (liter)	Spannstørrelse (liter)
Finishing Filler Comp A	0.5	1
Finishing Filler Comp B	0.5	1

Nevnte volum gjelder fabrikkproduserte varer. Variasjoner i emballasjestørrelse og fyllingsgrad kan forekomme pga lokale bestemmelser.

Produktdata

Farger	lys buff/gul
Generisk type	epoxy
Tørrestoff	98 ± 2 volum%
Litervekt	1.7 kg/l
Flammepunkt	110 °C
VOC	110 g/l US EPA method 24

Påføringsinformasjon

Dette produkt kan påføres med

Sparkel, palettkniv eller annen egnet redskap.

Spredeevne (forbruk) pr. strøk

Teoretisk 9.8 m²/l - 0.3 m²/l

Anbefalt filmtykkelse pr. strøk

Våt 100 µm - 3000 µm
Tørr 100 µm - 3000 µm

Blandeforhold (volum)

Finishing Filler Comp A 1 del(er)
Finishing Filler Comp B 1 del(er)

Induksjonstid og Brukstid

Malingens temperatur 23 °C
Brukstid etter blanding 45 min

Rengjøring av malerverktøy

Jotun Thinner No. 17

Tørketider

Relativ luftfuktighet (RH) 50 % Underlagstemperatur	10 °C	23 °C	35 °C
Overflatetørr / Berøringstørr	16h	13h	4h
Gjennomtørr	48h	14h	10h
Overmalingsintervall, minimum	8h	5h	2h
Overmalingstørr, maksimum, atmosfærisk	60h	48h	32h
Herdet	14d	7d	3d

Bruksanvisning

Forbehandling

For best resultat bør underlaget være rent, tørt og fritt for forurensning.

Forbehandling

Ren, tørr og ubeskadiget kompatibel primer eller filler. Se TDS, punktet Bruksanvisning for det valgte Jotun Yachting produktet.

Anbefalt malingsystem

Grunning

Se TDS, punktet Bruksanvisning for det valgte Jotun Yachting produktet.

Sparkel, kitt, fugemasse

Påfør produktet på området som skal behandles. Puss med P180-P220 etter 16-24 timer avhengig av temperatur. Gjenta prosessen for å jevne ut ujevnheter.

Anmerkning

Ferdig til bruk. Ikke tilsett tynner.

Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Produktet bør oppbevares i et tørt rom med god ventilasjon og holdes unna varmekilder og åpen flamme. Emballasjen må holdes godt lukket. Håndteres med forsiktighet.

Holdbarhet ved 23 °C

Finishing Filler Comp A	36 måned(er)
Finishing Filler Comp B	36 måned(er)

I noen markeder kan kortere holdbarhet være oppgitt, grunnet lokal lovgivning. Ovennevnte er minimum holdbarhet, etter dette skal produktet kontrolleres.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laborietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.