

Finishing Filler

Описание продукта

Тип

Двухкомпонентная эпоксидная шпаклевка. Продукт с высокой плотностью.

Характеристики и преимущества

Гладкий универсальный продукт. Хорошо шлифуется; создает прекрасную адгезию и обладает хорошей стойкостью к механическим ударам, воздействию растворителя и проникновению воды.

Инструкция по применению

Используется для отделки поверхностей с нанесенными шпаклевками серии Jotun Yachting. В составе одобренной системы Jotun Yachting подходит для использования выше и ниже ватерлинии.

Описание продукта

Цвета	светло-желтый		
Тип связующего	эпоксидное покрытие		
Сухой остаток	98	В± 2	объем%
Удельный вес	1,7		кг/л
Температура вспышки	110 °С		
ЛОС-США	110	г/л	EPA Method 24

Стандартная упаковка

	Объем (литры)	Объем контейнера (литры)
Finishing Filler Comp A	0.5	1
Finishing Filler Comp B	0.5	1

Указанные выше значения действительны для заводских цветов покрытий. В зависимости от требований местного законодательства на отдельных территориях могут использоваться контейнеры с другими характеристиками.

Характеристики по нанесению.

Продукт может наноситься следующими способами

Шпатель, лопатка или другой подходящий для нанесения инструмент.

Рекомендуемая толщина одного слоя

Сухой	Минимальная	100 µm
Сухой	Максимальная	3000 µm
Сухой	Типичный	1000 µm
Влажный	Минимальная	100 µm
Влажный	Максимальная	3000 µm
Влажный	Типичный	1000 µm

Рекомендованный расход на 1 слой

Theoretical	Минимальная	0,33 м ² /л
Theoretical	Максимальная	9,8 м ² /л
Theoretical	Типичный	1 м ² /л

Соотношение компонентов при смешивании (по объему)

Finishing Filler Comp A	1	части(ей)
Finishing Filler Comp B	1	части(ей)

Время индукции и жизнеспособность

Температура краски	23 °C
Жизнеспособность после смешивания	45 мин

Очистка инструментов для окраски

Jotun Thinner No. 17

Время высыхания

Относительная влажность (RH)	50 %	50 %	50 %
Температура подложки	10 °C	23 °C	35 °C
Высыхание до исчезновения отлипа	16h	13h	4h
Время высыхания до образования твердой пленки	48h	14h	10h
Высохший до нанесения последующего слоя, минимум	8h	5h	2h
Высохший до нанесения последующего слоя, максимум, атмосферный	60h	48h	32h
Полная полимеризация	14d	7d	3d

Инструкция по применению

Подготовка поверхности

Для получения наилучшего результата окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой.

Предварительная обработка

Чистый, сухой и неповрежденный совместимый грунт или шпаклевка. Указания по использованию выбранного продукта серии Jotun Yachting даны в техническом паспорте (TDS).

Грунт

Указания по использованию выбранного продукта серии Jotun Yachting даны в техническом паспорте (TDS).

Шпатлевка

Нанести продукт на обрабатываемый участок. По истечении 16-24 часов (в зависимости от температуры) прошкурьте наждачной бумагой зернистостью P180-P220. Повторите процесс для удаления дефектов.

Заметки

Продукт готов к применению. Не добавлять разбавитель.

Хранение

Продукт должен храниться в соответствии с национальными правилами. Контейнеры с материалом хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте вдали от источников тепла и воспламенения. Контейнеры держать плотно закрытыми. Соблюдать осторожность.

Срок хранения при 23 °C

Finishing Filler Comp A	36	месяца(ев)
Finishing Filler Comp B	36	месяца(ев)

В некоторых странах согласно требованиям местного законодательства срок хранения лакокрасочных материалов может быть уменьшен. Указанный выше срок является минимальным временем хранения, по истечении которого продукт подлежит проверке.

Охрана здоровья и безопасность

Пожалуйста, ознакомьтесь с мерами предосторожности и информацией о воздействии на окружающую среду, указанными на упаковке.

Для данного продукт выпущен Паспорт безопасности.
Дополнительная информация по охране здоровья и технике безопасности для данного продукта доступна в Паспорте безопасности.
Меры по оказанию первой помощи, см. раздел 4.
Хранение и транспортировка, см. раздел 7
Информация по транспортировке приведена в разделе 14.
Нормативная информация приведена в разделе 15.

Отказ от ответственности

Изложенная в настоящем документе информация основывается на наших последних лабораторных тестированиях и практическом опыте. Лакокрасочные материалы являются полуфабрикатами и зачастую используются без контроля со стороны Jotun. В связи с этим Jotun не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта. Небольшие отступления от установленных параметров могут быть допущены, если это необходимо согласно требованиям, действующим по месту выполнения работ. Jotun сохраняет за собой право без предупреждения изменять содержащиеся в настоящем документе сведения.

Лицам, использующим специализированные покрытия, рекомендуется обращаться в Jotun для подтверждения методов нанесения и соответствия выбранного покрытия своим потребностям.

В случае обнаружения несоответствий между версиями данного документа, составленными на различных языках, преимущественную силу имеет версия на английском языке (Великобритания).