

Finishing Filler

Produktbeskrivning

Typ

Är en två-komponent epoxyspackel. Är en hög densitets produkt.

Egenskaper och fördelar

Är en produkt med breda användningsområden som ger en jämn yta. Har goda slipegenskaper, bra vidhäftning och god resistens mot mekaniska trycksador, lösningsmedel och vatten.

Användningsområde

Används som avslutande behandling på ytor behandlade med en Jotun Yachting filler. Kan användas både över och under vattenlinjen när den används i godkänt Jotun system.

Emballage (standard)

	Volym (liter)	Förpackningsstorlek (liter)
Finishing Filler Comp A	0.5	1
Finishing Filler Comp B	0.5	1

Angiven volym avser fabrikstillverkade kulörer. Notera att det förekommer variationer i förpackningsstorlekar beroende på nationella föreskrifter.

Produktdata

Kulör	ljus gul	
Generisk typ	epoxi	
Torrhalt	98 ± 2 volym%	
Litervikt	1.7	kg/l
Flampunkt	110 °C	
VOC (Volym/Volym):	110 g/l	US EPA method 24

Appliceringstekniska data

Möjliga appliceringsmetoder

Murslev, palettkniv eller annan lämplig dispenser.

Förbrukning per strykning

Teoretisk 9.8 m²/l - 0.3 m²/l

Rekommenderad skiktjocklek per skikt

Våt 100 µm - 3000 µm
Torr 100 µm - 3000 µm

Blandningsförhållande (volym)

Finishing Filler Comp A 1 del(ar)
Finishing Filler Comp B 1 del(ar)

Induktionstid och förbrukningstid

Färgtemperatur 23 °C
Förbrukningstid 45 min

Rengöring av verktyg

Jotun Thinner No. 17

Torktider

Luftfuktighet (RH) 50 %	10 °C	23 °C	35 °C
Underlagets temperatur			
Torr för beröring	16h	13h	4h
Hanterbar	48h	14h	10h
Övermålningsintervall, minimum	8h	5h	2h
Övermålning/Slipning	60h	48h	32h
Genomhärdad	14d	7d	3d

Bruksanvisning

Förbehandling

För bästa resultat skall underlaget vara rent, torrt och helt fritt från föroreningar.

Förbehandling

Ren, torr och oskadad godkänd primer eller spackel. Se bruksanvisning i det tekniska databladet för produkten.

Rekommenderad system

Grundning

Se bruksanvisning i det tekniska databladet för produkten.

Spackel, fogmassa

Applicera produkten på de ytor som skall behandlas. Slipa med P180-P220 efter 16-24 timmar beroende på temperatur. Upprepa behandlingen för att jämna ut ojämnheter.

Anmärkning

Färdig att användas. Tillsatt inte förtunning.

Lagring

Produkten skall lagras i enlighet med nationella bestämmelser i ett torrt och svalt utrymme med god ventilation och hållas borta från värmekälla eller låga. Burkarna måste hållas väl tillslutna. Hanteras varsamt.

Hållbarhet vid 23 °C

Finishing Filler Comp A	36	månad(er)
Finishing Filler Comp B	36	månad(er)

I vissa länder kan den lagringsbeständigheten vara kortare på grund av nationell lagstiftning. Ovanstående är minimum lagringsbeständighet, därefter bedöms den utifrån att den har kontrollerats.

Avfallshantering

Färgrester och tvättvätska (rengöring av verktyg) skall lämnas till lokal miljöstation.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.