

Vinyl Primer Spray

Productbeschrijving

Type

Dit is een enkel component fysiek drogende vinyl sealer/primer. Het is snel drogend.

Kenmerken en voordelen

Hoogwaardig gepigmenteerd met aluminium flakes voor zeer goede bescherming tegen water. Geeft uitstekende hechting voor antifouling. Geleverd in een spuitbus voor applicatie gemak.

Aanbevolen gebruik

Te gebruiken op aandrijvingen, trim vlakken, propellers en andere zachte metalen beneden de waterlijn. Speciaal ontworpen voor voorbereiding van Aqualine antifouling geleverd in spuitbus.

Product data

Kleuren	aluminium		
Vaste stoffen	38 ± 2 Volume%		
Vlampunt	Gesloten kroes: -7°C (19,4°F)		
VOS-USA	615	g/l	EPA Method 24

Verpakking (typisch)

	Volume / Hoeveelheid (liters)	Grote van verpakking (liters)
Vinyl Primer Spray	0.4	0.4

De hoeveelheid is gebaseerd op in de fabriek geproduceerde kleuren. Let op dat er variaties in de lokale verpakking en hoeveelheden kunnen zijn, door lokale regelgeving.

Applicatie gegevens

Aanbevolen laag dikte per laag

Droog	Minimaal	30 µm
Droog	Maximaal	40 µm
Droog	Typisch	35 µm
Nat	Minimaal	80 µm
Nat	Maximaal	105 µm
Nat	Typisch	95 µm

Spuithoek per laag

Theoretical	Minimaal	9,5 m ² /l
Theoretical	Maximaal	12,7 m ² /l
Theoretical	Typisch	10,9 m ² /l

Product mengverhouding (in volume)

Één component

Verdunning

Jotun Thinner No. 7

Droogtijden

Relatieve luchtvochtigheid (RH) 50%

Substraat temperatuur	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
Stof droog	30min	20min	15min	10min
Hard droog	4h	3h	2h	1.5h
Overschilderbaar, minimum	4h	3h	2h	2h

Klaar voor gebruik

Oppervlakte voorbehandeling

Ondergronden met vet, olie of andere vervuiling, schoonmaken met Jotun Yachting reiniger. Oppervlak schaven of schuren voor het schilderen. Dek de omliggende omgeving af wat niet geschilderd wordt. Voor het beste resultaat, moet de ondergrond schoon zijn, droog en helemaal vuilvrij.

Grondverf

Voor gebruik dient het blik 2 minuten geschud te worden. Houdt de spuitbus ongeveer 15-25 cm van het oppervlak. Breng 2 lagen aan. Wachtijd voor het drogen is 30 minuten tussen elke laag. Hou de spuitbus op de kop en spuit 3 seconden om de nozzle te reinigen.

Toplaag

Breng 3 lagen van de gekozen antifouling aan.

Opmerkingen

Voorkom contact van de spuitbus met direct zonlicht en temperaturen boven 50 graden Celsius

Opslag

Het product moet bewaard worden overeenkomstig met nationale regels. Bewaar de containers in een droge, koele en goed geventileerde ruimte en buiten bereik van hitte en ontstekings bronnen. Containers moeten goed gesloten blijven. Voorzichtig behandelen.

Houdbaarheid in gesloten verpakking bij 23 °C

Vinyl Primer Spray 48 Maand(en)

In sommige commerciële markten kan een kortere houdbaarheid gedecteerd worden door de lokale regelgeving. Bovenstaand is de minimale houdbaarheid, hierna is de kwaliteit van de verf onderhevig aan goedkeuring

Gezondheid en veiligheid

Houd rekening met de milieu-en veiligheids notities op het blik.

Een veiligheid informatieblad is uitgegeven voor dit product. Gedetailleerde informatie over gezondheids-en veiligheidsrisico's en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van dit product wordt vermeld in de product veiligheidsinformatieblad. Eerste hulp maatregelen, zie paragraaf 4. Behandeling en opslag, zie paragraaf 7. Transport informatie verwijzen naar sectie 14. Wettelijk verplichte informatie, zie paragraaf 15.

Afwijzing

De informatie in dit document wordt gegeven naar de beste kennis van Jotun, gebaseerd op laboratorium testen en praktische ervaring. Jotun producten worden beschouwd als halffabrikaten en als zodanig, worden de producten vaak gebruikt onder condities buiten de controle van Jotun. Jotun kan niets dan de kwaliteit van het produkt zelf garanderen. Kleine produktvariatiaties kunnen om te voldoen aan de locale eisen worden uitgevoerd. Jotun behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Gebruikers dienen altijd Jotun te raadplegen voor de specifieke leidraad en algemene geschiktheid van dit produkt en de specifieke praktische toepassing.

Als er enige inconsistentie is tussen de verschillende taalkwesties van dit document gaat de Engelse (verenigd Koninkrijk) versie voor.