

## Vinyl Primer Spray

### Description du produit

#### Type

Il s'agit d'un primaire vinylique monocomposant à séchage physique. Séchage rapide.

#### Caractéristiques et bénéfices

Fortement pigmenté avec des écailles d'aluminium pour une meilleure résistance à l'eau. Procure une excellente adhérence aux antifoulings. Fourni en spray pour une application aisée.

#### Domaine d'utilisation

S'utilise sur les embases, les flaps, les hélices et les parties métalliques légères sous la ligne de flottaison. Spécialement développé comme préparation pour les antifouling Aqualine en aérosol.

### Emballage (type)

	Volume (litres)	Conditionnements (litres)
Vinyl Primer Spray	0.4	0.4

Ces volumes sont pour des couleurs fabriquées en usine. Veuillez noter que les conditionnements peuvent varier selon la réglementation locale en vigueur.

### Données produit

<b>Teintes</b>	aluminium		
<b>Extrait sec volumique</b>	38	± 2 %	
<b>Point d'éclair</b>	Vase clos: -7°C (19,4°F)		
<b>Point d'éclair</b>	-7 °C		
<b>COV</b>	615	g/l	US EPA method 24

### Méthode d'application

#### Consommation par couche

Théorique 12,7 m<sup>2</sup>/l - 9,5 m<sup>2</sup>/l

#### Épaisseur recommandée par couche

Mouillé	80	µm	-	105	µm
Sec	30	µm	-	40	µm

### Proportion de mélange (en volume)

Monocomposant

### Diluant

Jotun Thinner No. 7

### Temps de séchage

Humidité relative (HR) 50%

Température du support	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
Sec au toucher	30min	20min	15min	10min
Dur à cœur	4h	3h	2h	1.5h
Intervalle de recouvrement, minimum	4h	3h	2h	2h

## Recommandations

### Préparation de la surface

Les surfaces présentant des graisses, des huiles ou toute autre contamination doivent être lavées avec un détergent Jotun Yachting recommandé. Les surfaces doivent être poncées ou abrasées avant peinture. Couvrir les surfaces avoisinantes qui ne doivent pas être peintes. Pour un meilleur résultat, le substrat doit être propre, sec et exempt de toute contamination.

### Primaire

Secouer l'aérosol pendant 2 minutes avant application. Utiliser à le spray à approximativement 15-25 cm de la surface. Appliquer deux couches. Laisser sécher 30 minutes entre chaque couche. Retourner le contenant et presser le spray pendant 3 secondes pour nettoyer la canule.

### Finition

Appliquer trois couches de l'antifouling sélectionné.

### Remarques

Ne pas entreposer directement sous les rayons du soleil et à des températures supérieures à 50°C.

### Stockage

Le produit doit être stocké suivant la réglementation nationale en vigueur. Les emballages doivent être stockés dans un endroit sec, bien ventilé et à l'écart de toute source de chaleur et de flamme. Les emballages doivent être tenus hermétiquement fermés. Manipuler avec précaution.

### Durée de stockage à 23 °C

Vinyl Primer Spray 48 mois

Pour certains marchés, la durée de vie des produits peut être dictée par la législation locale. La durée mentionnée est le minimum, passée cette date la qualité de la peinture doit être ré-inspectée.

---

## Santé et sécurité

Veuillez respecter les indications écologiques et préventives affichées sur le récipient.

Une fiche de données de sécurité pour le produit a été publiée.

Informations détaillées concernant les risques de santé et sûreté et précautions pour l'utilisation de ce produit sont spécifiées dans la fiche de sûreté du produit.

Mesures de secourismes, se référer à la section 4.

Manipulation en stockage, se référer à la section 7.

Information de transportation, se référer à la section 14.

Information régulatrice, se référer à la section 15.

---

## Responsabilité

Les informations contenues dans ce document sont fournies de bonne foi et sont basées sur des tests en laboratoire et sur notre expérience pratique. Les produits Jotun sont considérés comme de produits semi-finis et en tant que tels ces produits sont souvent utilisés hors du contrôle de Jotun. La garantie de Jotun est strictement limitée à la qualité du produit. Des modifications mineures peuvent être apportées aux produits de façon à répondre à la réglementation locale. JOTUN se réserve le droit d'apporter des changements aux présentes données sans préavis.

Les utilisateurs doivent toujours consulter Jotun pour toute recommandation spécifique sur les caractéristiques générales de ce produit, leurs besoins et les pratiques spécifiques d'application.

Dans le cas de divergences entre les différents langages de ce document, la version Anglaise (United Kingdom) prévaut.