

Vinyl Primer Spray

Produktbeskrivelse

Type

Dette er en en-komponent fysikalsk tørkende vinyl sealer / primer. Den er hurtigtørkende.

Egenskaper og fordeler

Pigmentert med en høy andel av aluminiumsflak som gir god motstandsdyktighet mot vann. Gir utmerket vedheft til bunnstoff. Leveres i en sprayboks for enkel påføring.

Bruksområde

Skal brukes på aggregat, flaps, propeller og lett-metalldele under vannlinjen. Spesialdesignet som forberedelse til Aqualine bunnstoff levert i en sprayboks.

Produktdata

Farger	aluminium		
Tørrestoff	38	± 2	volum%
Flammepunkt	Closed cup (CC): -7°C (19,4°F)		
VOC-USA	615	g/l	EPA Method 24

Emballasje

	Volum (liter)	Spannstørrelse (liter)
Vinyl Primer Spray	0.4	0.4

Nevnte volum gjelder fabrikkproduserte varer. Variasjoner i emballasjestørrelse og fyllingsgrad kan forekomme pga lokale bestemmelser.

Påføringsinformasjon

Anbefalt filmtykkelse pr. strøk

Tørr	Minimum	30 µm
Tørr	Maksimum	40 µm
Tørr	Typisk	35 µm
Våt	Minimum	80 µm
Våt	Maksimum	105 µm
Våt	Typisk	95 µm

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

Teoretisk	12,7 - 9,5	m ² /l
Teoretisk	10,9	m ² /l

Blandeforhold (volum)

En-komponent

Tynner

Jotun Thinner No. 7

Tørketider

Relativ luftfuktighet	50 %	50 %	50 %	50 %
Underlagstemperatur	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
Overflatetørr	30min	20min	15min	10min
Gjennomtørr	4t	3t	2t	1.5t
Overmalingsintervall, minimum	4t	3t	2t	2t

Bruksanvisning

Forarbeid

Overflater med fett, olje eller annen forurensning vaskes med anbefalt Jotun Yachting vaskemiddel. Overflaten må slipes eller pusses før maling. Dekk til de omliggende flater som ikke skal males. For best resultat bør underlaget være rent, tørt og fritt for forurensning.

Grunning

Ryst boksen i 2 minutter før påføring. Hold sprayboksen ca 15-25 cm fra overflaten. Påfør 2 strøk. La tørke i 30 minutter mellom hvert strøk. Snu boksen opp ned og spray tre sekunder for å rengjøre dysen.

Siste strøk

Påfør 3 strøk av det valgte bunnstoffet.

Anmerkning

Unngå å lagre boksen i direkte sollys og temperaturer over 50 °C.

Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Produktet bør oppbevares i et tørt rom med god ventilasjon og holdes unna varmekilder og åpen flamme. Emballasjen må holdes godt lukket. Håndteres med forsiktighet.

Lagringstid ved 23 °C

Vinyl Primer Spray 48 måned(er)

I noen markeder kan holdbarheten være kortere grunnet lokal lovgivning. Ovennevnte er minimum holdbarhet, etter dette skal produktet kontrolleres.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

41590027

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.