

Vinyl Primer Spray

Описание продукта

Тип

Однокомпонентный виниловый пропитывающий слой/грунт физического отверждения. Быстро сохнет.

Характеристики и преимущества

Содержит большое количество пигментов (алюминиевые чешуйки), обеспечивающих хорошую водонепроницаемость. Обеспечивает отличную адгезию к необрастающим покрытиям. Для простоты нанесения поставляется в распылительной емкости.

Инструкция по применению

Используется для движителей, откидных механизмов, гребных винтов и легкосплавных деталей, расположенных ниже ватерлинии. Разработано специально для подготовки под нанесение необрастающих покрытий Aqualine, поставляемых в распылительном баллончике.

Описание продукта

Цвета	алюминий		
Сухой остаток	38	В± 2	объем%
Температура вспышки	В закрытом тигле: -7°C (19,4°F)		
ЛОС-США	615	г/л	EPA Method 24

Стандартная упаковка

	Объем (литры)	Объем контейнера (литры)
Vinyl Primer Spray	0.4	0.4

Указанные выше значения действительны для заводских цветов покрытий. В зависимости от требований местного законодательства на отдельных территориях могут использоваться контейнеры с другими характеристиками.

Характеристики по нанесению.

Рекомендуемая толщина одного слоя

Сухой	Минимальная	30 µm
Сухой	Максимальная	40 µm
Сухой	Типичный	35 µm
Влажный	Минимальная	80 µm
Влажный	Максимальная	105 µm
Влажный	Типичный	95 µm

Рекомендованный расход на 1 слой

Theoretical	Минимальная	9,5 м ² /л
Theoretical	Максимальная	12,7 м ² /л
Theoretical	Типичный	10,9 м ² /л

Соотношение компонентов при смешивании (по объему)

Однокомпонентная упаковка

Растворитель

Jotun Thinner No. 7

Время высыхания

Относительная влажность (RH)	50 %	50 %	50 %	50 %
Температура подложки	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
Высыхание до исчезновения отлипа	30мин	20мин	15мин	10мин
Время высыхания до образования твердой пленки	4h	3h	2h	1.5h
Высохший до нанесения последующего слоя, минимум	4h	3h	2h	2h

Инструкция по применению

Подготовка поверхности

Поверхности с жировыми, масляными и другими загрязнениями промыть рекомендованным средством серии Jotun Yachting. Перед окраской поверхность прошкуривать или шлифовать. Укрыть прилегающие неокрашиваемые участки. Для получения наилучшего результата окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой.

Грунт

Перед окраской встряхивать емкость в течение 2 минут. Держите распылительную емкость на расстоянии приблизительно 15-25 см от поверхности. Нанести два слоя. Перед каждым слоем выдерживать 30 минут. Переверните емкость вверх дном и выполните распыление в течение 3 секунд для очистки сопла.

Финишный слой

Нанести три слоя выбранного необрастающего покрытия.

Заметки

Не допускается хранение емкости под прямыми лучами солнца и при температуре выше 50 °C.

Хранение

Продукт должен храниться в соответствии с национальными правилами. Контейнеры с материалом хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте вдали от источников тепла и воспламенения. Контейнеры держать плотно закрытыми. Соблюдать осторожность.

Срок хранения при 23 °C

Vinyl Primer Spray 48 месяца(ев)

В некоторых странах согласно требованиям местного законодательства срок хранения лакокрасочных материалов может быть уменьшен. Указанный выше срок является минимальным временем хранения, по истечении которого продукт подлежит проверке.

Охрана здоровья и безопасность

Пожалуйста, ознакомьтесь с мерами предосторожности и информацией о воздействии на окружающую среду, указанными на упаковке.

Для данного продукт выпущен Паспорт безопасности.
Дополнительная информация по охране здоровья и технике безопасности для данного продукта доступна в Паспорте безопасности.
Меры по оказанию первой помощи, см. раздел 4.
Хранение и транспортировка, см. раздел 7
Информация по транспортировке приведена в разделе 14.
Нормативная информация приведена в разделе 15.

Отказ от ответственности

Изложенная в настоящем документе информация основывается на наших последних лабораторных тестированиях и практическом опыте. Лакокрасочные материалы являются полуфабрикатами и зачастую используются без контроля со стороны Jotun. В связи с этим Jotun не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта. Небольшие отступления от установленных параметров могут быть допущены, если это необходимо согласно требованиям, действующим по месту выполнения работ. Jotun сохраняет за собой право без предупреждения изменять содержащиеся в настоящем документе сведения.

Лицам, использующим специализированные покрытия, рекомендуется обращаться в Jotun для подтверждения методов нанесения и соответствия выбранного покрытия своим потребностям.

В случае обнаружения несоответствий между версиями данного документа, составленными на различных языках, преимущественную силу имеет версия на английском языке (Великобритания).