

## Vinyl Primer Spray

### Produktbeskrivning

#### Typ

Detta är en enkomponent fysikaliskt torkande vinyl sealer/grundfärg Snabbtorkande.

#### Egenskaper och fördelar

Produkten är tillsatt aluminiumflak för att erhålla ökad vattenbeständighet. Ger god vidhäftning till bottenfärg. Levereras i sprayburk för att underlätta applicering.

#### Användningsområde

Används till drev, trimplan, propeller och andra lättmetalldelar under vattenlinjen. Speciellt utformad som förberedelse för Aqualine bottenfärg, levereras i sprayburk.

### Produktdata

<b>Kulör</b>	aluminium		
<b>Torrhalt</b>	38	± 2	volym%
<b>Flampunkt</b>	Sluten degel: -7°C (19,4°F)		
<b>VOC-USA</b>	615	g/l	EPA Method 24

### Emballage (standard)

	<b>Volym (liter)</b>	<b>Förpackningsstorlek (liter)</b>
Vinyl Primer Spray	0.4	0.4

Angiven volym är för fabrikstillverkade kulörer. Notera att det förekommer variationer i förpackningsstorlekar beroende på nationella föreskrifter.

### Appliceringstekniska data

#### Rekommenderad skiktjocklek per strykning

<b>Torr</b>	Minimum	30 µm
<b>Torr</b>	Maximum	40 µm
<b>Torr</b>	Rekommenderad	35 µm
<b>Våt</b>	Minimum	80 µm
<b>Våt</b>	Maximum	105 µm
<b>Våt</b>	Rekommenderad	95 µm

#### Förbrukning per strykning

<b>Teoretisk</b>	12,7 - 9,5	m <sup>2</sup> /l
<b>Teoretisk</b>	10,9	m <sup>2</sup> /l

#### Blandningsförhållande (volym)

En-komponent

### Förtunning

Jotun Thinner No. 7

### Torktider

<b>Luftfuktighet (RH)</b>	50 %	50 %	50 %	50 %
<b>Underlagets temperatur</b>	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
<b>Dammtorr</b>	30min	20min	15min	10min
<b>Hanterbar</b>	4h	3h	2h	1.5h
<b>Övermålningsintervall, minimum</b>	4h	3h	2h	2h

## Bruksanvisning

### Förarbete

Avlägsna fett, olja eller andra föroreningar genom rengöring med rekommenderat JOTUN Yachting tvättmedel. Ytan skall slipas innan målning. Täck intilliggande områden som inte ska behandlas. För bästa resultat skall underlaget vara rent, torrt och helt fritt från föroreningar.

### Grundning

Skaka sprayburken i 2 minuter innan applicering. Håll sprayburken ca 15-25 cm från ytan under applicering. Applicera 2 strykningar. Låt torka 30 minuter mellan varje lager. För att rengöra munstycket, vänd burken upp och ned och spraya i 3 sekunder.

### Sista strykningen

Applicera 3 strykningar av vald bottenfärg.

### Anmärkning

Undvik direkt solljus och temperaturer över 50°C.

### Lagring

Produkten skall lagras i enlighet med nationella bestämmelser i ett torrt och svalt utrymme med god ventilation och hållas borta från värmekälla eller låga. Burkarna måste hållas väl tillslutna. Hanteras varsamt.

### Hållbarhet vid 23 °C

Vinyl Primer Spray 48 månad(er)

I vissa länder kan den lagringsbeständigheten vara kortare på grund av nationell lagstiftning. Ovanstående är minimum lagringsbeständighet, därefter bedöms den utifrån att den har kontrollerats.

### Avfallshantering

Färgrester och tvättvätska (rengöring av verktyg) skall lämnas till lokal miljöstation.

---

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

---

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.