

# Shipolin

## Produkt beschrijving

### Type

Dit is een tixotrope topcoat op basis van alkyd.

### Kenmerken en voordelen

Het is glanzend produkt met uitstekende vloeï eigenschappen. Het heeft een glanzende afwerking met een goede glans behoud. Het is gemakkelijk aan te brengen.

### Aanbevolen gebruik

Te gebruiken als toplaag in atmosferische omgevingen.

## Verpakking (typisch)

	Volume / Hoeveelheid (liters)	Grote van verpakking (liters)
Shipolin	1 / 3	1 / 3

De hoeveelheid is gebaseerd op in de fabriek geproduceerde kleuren. Let op dat er variaties in de lokale verpakking en hoeveelheden kunnen zijn, door lokale regelgeving.

## Product data

<b>Kleuren</b>	volgens de kleurenkaart		
<b>Algemeen type</b>	alkyd		
<b>Vaste stoffen</b>	47 ± 2 Volume%		
<b>Vlampunt</b>	62 °C		
<b>VOC (Volume/Volume):</b>	425 g/l	US EPA method 24	
<b>VOS-emissie van oplosmiddelen, Richtlijn</b>	3.57 g/kg	SED (1999/13/EC)	

## Applicatie gegevens

### Het product kan aangebracht worden met

Kwast: Gebruik hoogwaardige kwasten (zoals varkenshaar kwasten).

Roller: Gebruik 2 mm nap schuimrollers of 5 mm nap natuurlijke haarrollers

### Verbruik

Theoretical 15.7 m<sup>2</sup>/l - 9.4 m<sup>2</sup>/l

### Aanbevolen laagdikte per laag

Nat 65 µm - 110 µm  
Droog 30 µm - 50 µm

### Product mengverhouding (in volume)

Één component

### Verdunning

Jotun Thinner No. 2 / JOTUN Terpentine

### Droogtijden

#### Relatieve luchtvochtigheid (RH) 50%

Ondergrond temperatuur	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
Stof droog	8h	6h	4h	2h
Hard droog	20h	14h	6h	3h
Overschilderbaar, minimum	36h	18h	16h	12h

## Gebruiksaanwijzing

### Oppervlakte voorbehandeling

Ondergronden met vet, olie of andere vervuiling, schoonmaken met Jotun Yachting reiniger. Hogedruk reinigen gevolgd door schuren met korrel P280-P360 is noodzakelijk. Voor het beste resultaat, moet de ondergrond schoon zijn, droog en helemaal vuilvrij.

### Grondverf

Lees voor gebruik van het Jotun Yachting product de TDS.

### Vulmiddel

Lees voor gebruik van het Jotun Yachting product de TDS.

### Toplaag

Breng 2 lagen aan.

### Opslag

Het product moet bewaard worden overeenkomstig met nationale regels. Bewaar de containers in een droge, koele en goed geventileerde ruimte en buiten bereik van hitte en ontstekings bronnen. Containers moeten goed gesloten blijven. Voorzichtig behandelen.

### Houdbaarheid in gesloten verpakking bij 23 °C

Shipolin 48 Maand(en)

In sommige commerciële markten kan een kortere houdbaarheid gedicteerd worden door de lokale regelgeving. Bovenstaand is de minimale houdbaarheid, hierna is de kwaliteit van de verf onderhevig aan goedkeuring

---

## Gezondheid en veiligheid

Houd rekening met de milieu-en veiligheidsnotities op het blik.

Een veiligheidsinformatieblad is uitgegeven voor dit product.  
Gedetailleerde veiligheidsinformatieblad over gezondheids-en veiligheidsrisico's en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van dit product wordt vermeld in het product veiligheidsinformatieblad.  
Eerste hulp maatregelen, zie paragraaf 4.  
Behandeling en opslag, zie paragraaf 7.  
Transport informatie verwijzen naar sectie 14.  
Wettelijk verplichte informatie, zie paragraaf 15.

---

## Disclaimer

De informatie in dit document wordt gegeven naar de beste kennis van Jotun, gebaseerd op laboratorium testen en praktische ervaring. Jotun producten worden beschouwd als halffabricaten en als zodanig, worden de producten vaak gebruikt onder condities buiten de controle van Jotun. Jotun kan niets dan de kwaliteit van het product zelf garanderen. Kleine productvariaties kunnen om te voldoen aan de lokale eisen worden uitgevoerd. Jotun behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Gebruikers dienen altijd Jotun te raadplegen voor de specifieke leidraad en algemene geschiktheid van dit product en de specifieke praktische toepassing.

Als er enige inconsistentie is tussen de verschillende taalkwesties van dit document gaat de Engelse (Verenigd Koninkrijk) versie voor.