

Shipolin

Descripción del producto

Naturaleza

Es un acabado base alcídico tixotrópico.

Características y ventajas

Tiene un acabado brillante con unas excelentes características de nivelación. Tiene un acabado brillante con buena retención de brillo. Es fácil de aplicar.

Uso recomendado

Como capa de acabado en ambientes de no inmersión.

Envasado (más usual)

	Volumen (litros)	Tamaño de envases (litros)
Shipolin	1 / 3	1 / 3

El volumen indicado es para colores producidos en fábrica. Pueden encontrarse variaciones de tamaño y volumen de envasado en otros países debido a regulaciones locales.

Ficha del producto

Colores	según carta de colores		
Tipo genérico	alcídico		
Sólidos	47 ± 2 %		
Punto de inflamación	62 °C		
COV	425 g/l	US EPA method 24	
COV-Directiva de Emisión de Disolventes	3.57 g/kg	SED (1999/13/EC)	

Datos de aplicación

El producto puede aplicarse mediante

Brocha: Usar brochas naturales de alta calidad (como de pelo de buey o tejón).

Rodillo: Usar rodillos de espuma de 2 mm o rodillos de pelo natural de 5 mm.

Rendimiento por capa

Teórico 15.7 m²/l - 9.4 m²/l

Espesor de película seca recomendado por capa

Húmedo 65 µm - 110 µm

Seco 30 µm - 50 µm

Proporción de mezcla del producto (en volumen)

Un componente

Disolvente

Jotun Thinner No. 2 / JOTUN White Spirit

Tiempos de secado

Humedad relativa (HR) 50%

Temperatura del sustrato	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
Secado superficial (al tacto)	8h	6h	4h	2h
Secado	20h	14h	6h	3h
Seco para repintar, mínimo	36h	18h	16h	12h

Instrucciones de uso

Preparación de superficie

Las superficies con grasas, aceite u otros contaminantes deben lavarse con el detergente recomendado de la gama Jotun Yachting. Es necesario una limpieza con agua dulce a alta presión, seguido de un lijado con P280-P360. El mejor resultado se obtiene con el sustrato limpio, seco y libre de contaminación.

Imprimación

Consultar la FT, instrucciones de uso para los productos de Jotun Yachting seleccionados.

Relleno

Consultar la FT, instrucciones de uso para los productos de Jotun Yachting seleccionados.

Capa de acabado

Aplicar dos capas.

Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación local. El envase debe mantenerse en una zona seca, fría y bien ventilada, y separada de toda fuente de calor e ignición. Los envases deben conservarse perfectamente cerrados. Manipularlos con cuidado.

Tiempo de vida de almacenaje a 23 °C

Shipolin 48 meses

En algunos mercados el tiempo de vida de almacenaje puede ser inferior debido a la legislación local. El dato indicado es el tiempo de vida de almacenaje mínimo, tras el cual la calidad de la pintura estará sujeta a re-inspección.

Salud y Seguridad

Observar las indicaciones ambientales y de seguridad contenidas en la etiqueta.

Existe disponible una Ficha de Datos de Seguridad para este producto.

En la Ficha de Datos de Seguridad se indica la información detallada relativa a los riesgos para la salud y la seguridad y las medidas de protección para el uso de este producto.

Medidas de primeros auxilios, consultar la sección 4.

Manipulación y almacenaje, consultar la sección 7.

Transporte, consultar la sección 14.

Información reglamentaria, consultar la sección 15.

Nota de descargo

La información contenida en este documento se ofrece en base a nuestro conocimiento y en ensayos de laboratorio así como en nuestra experiencia práctica. Los productos de Jotun se consideran como mercancías semielaboradas y como tal, los productos se utilizan a menudo bajo condiciones ajenas a Jotun. Jotun solo puede garantizar la calidad del producto en sí. Es posible que se deban realizar ajustes menores en caso de necesidad de cumplir con exigencias legales locales. Jotun reserva el derecho de modificar los datos sin previo aviso.

Los usuarios deben consultar siempre Jotun para una orientación específica sobre la idoneidad de este producto para sus necesidades y prácticas específicas de aplicación general.

Si hay discrepancias de texto entre distintas ediciones idiomáticas, prevalecerá la versión en lengua inglesa (UK).