

Shipolin

Description du produit

Type

Ceci est une finition alkyde thixotropée.

Caractéristiques et bénéfices

Finition brillante avec d'excellentes caractéristiques d'auto-nivelage. Aspect brillante avec une bonne rétention de brillant. Produit prêt à l'emploi.

Domaine d'utilisation

Utiliser comme couche de finition en environnement atmosphérique.

Emballage (type)

	Volume (litres)	Conditionnements (litres)
Shipolin	1 / 3	1 / 3

Ces volumes sont pour des couleurs fabriquées en usine. Veuillez noter que les conditionnements peuvent varier selon la réglementation locale en vigueur.

Données produit

Teintes	selon le nuancier		
Type générique	alkyde		
Extrait sec volumique	47	± 2 %	
Point d'éclair	62 °C		
COV	425	g/l	US EPA method 24
VOC-Solvent Emission Directive	3.57	g/kg	SED (1999/13/EC)

Méthode d'application

Le produit peut être appliqué par

Brosse: Utiliser des brosses en poils naturels de haute qualité (poils de bœuf ou de blaireau).

Rouleau: Utiliser un rouleau en mousse à poils courts de 2mm, ou un rouleau en poils courts naturels de 5mm.

Consommation par couche

Théorique 15.7 m²/l - 9.4 m²/l

Epaisseur recommandée par couche

Mouillé 65 µm - 110 µm
Sec 30 µm - 50 µm

Proportion de mélange (en volume)

Monocomposant

Diluant

Jotun Thinner No. 2 / JOTUN White Spirit

Temps de séchage

Humidité relative (HR) 50%

Température du support	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
Sec au toucher	8h	6h	4h	2h
Dur à cœur	20h	14h	6h	3h
Intervalle de recouvrement, minimum	36h	18h	16h	12h

Recommandations

Préparation de la surface

Les surfaces présentant des graisses, des huiles ou toute autre contamination doivent être lavées avec un détergent Jotun Yachting recommandé. Lavage à l'eau douce sous haute pression suivi d'un ponçage au P280-360 si nécessaire. Pour un meilleur résultat, le substrat doit être propre, sec et exempt de toute contamination.

Primaire

Se référer à la Fiche Technique, guide d'utilisation des produits Jotun Yachting sélectionnés.

Enduit

Se référer à la Fiche Technique, guide d'utilisation des produits Jotun Yachting sélectionnés.

Finition

Appliquer deux couches.

Stockage

Le produit doit être stocké suivant la réglementation nationale en vigueur. Les emballages doivent être stockés dans un endroit sec, bien ventilé et à l'écart de toute source de chaleur et de flamme. Les emballages doivent être tenus hermétiquement fermés. Manipuler avec précaution.

Durée de stockage à 23 °C

Shipolin 48 mois

Pour certains marchés, la durée de vie des produits peut être dictée par la législation locale. La durée mentionnée est le minimum, passée cette date la qualité de la peinture doit être ré-inspectée.

Santé et sécurité

Veillez respecter les indications écologiques et préventives affichées sur le récipient.

Une fiche de données de sécurité pour le produit a été publiée.

Informations détaillées concernant les risques de santé et sûreté et précautions pour l'utilisation de ce produit sont spécifiées dans la fiche de sureté du produit.

Mesures de secourismes, se référer à la section 4.

Manipulation en stockage, se référer à la section 7.

Information de transportation, se référer à la section 14.

Information régulatrice, se référer à la section 15.

Responsabilité

Les informations contenues dans ce document sont fournies de bonne foi et sont basées sur des tests en laboratoire et sur notre expérience pratique. Les produits Jotun sont considérés comme de produits semi-finis et en tant que tels ces produits sont souvent utilisés hors du contrôle de Jotun. La garantie de Jotun est strictement limitée à la qualité du produit. Des modifications mineures peuvent être apportées aux produits de façon à répondre à la réglementation locale. JOTUN se réserve le droit d'apporter des changements aux présentes données sans préavis.

Les utilisateurs doivent toujours consulter Jotun pour toute recommandation spécifique sur les caractéristiques générales de ce produit, leurs besoins et les pratiques spécifiques d'application.

Dans le cas de divergences entre les différents langages de ce document, la version Anglaise (United Kingdom) prévaut.