

Shipolin

Descrizione del prodotto

Tipo

Questa è una finitura txotropica alchidica

Caratteristiche e benefici

Conferisce una finitura brillante con eccellenti proprietà di dilatazione. Finitura lucida con buona ritenzione della brillantezza. Prodotto di facile applicazione.

Uso raccomandato

Da utilizzare come finitura in ambienti atmosferici.

Confezioni (Tipico)

	Volume (litri)	Capacità del contenitore (litri)
Shipolin	1 / 3	1 / 3

Il volume indicato è quello alla produzione. Nota: locali variazioni nella confezione e/0 nel riempimento possono variare localmente a causa di diverse legislazioni.

Proprietà del prodotto

Colori	in accordo con cartella colori		
Tipo generico.	alchidico		
Solidi	47 ± 2 %		
Punto di infiammabilità	62 °C		
VOC	425 g/l	US EPA method 24	
VOC- Direttiva sull'emissione di solventi	3.57 g/kg	SED (1999/13/EC)	

Dati applicativi

Il prodotto può essere applicato con

Pennello: Utilizzare un pennello di alta qualità, a setole naturali.

Rullo: Utilizzare un rullo a pelo corto di schiuma o naturale.

Resa per mano

Theoretical 15.7 m²/l - 9.4 m²/l

Spessore secco raccomandato per mano

Bagnato 65 µm - 110 µm
Secco 30 µm - 50 µm

Miscelazione in volume

Monocomponente

Diluyente

Jotun Thinner No. 2 / JOTUN White Spirit

Tempi di essiccazione

Umidità relativa (RH) 50%

Temperatura del substrato	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
Superficie secca (al tatto)	8h	6h	4h	2h
Secco al tatto	20h	14h	6h	3h
Secco per la ricopertura Min	36h	18h	16h	12h

Istruzioni per l'uso

Preparazione della superficie

Lavare con il detergente Jotun Yachting detergent raccomandato tutte le superfici con olio, grasso ed altri contaminanti. Lavaggio ad alta pressione seguito da carteggiatura con carta P280-P360 se necessario. Per ottenere il miglior risultato, il substrato deve essere pulito, asciutto ed esente da contaminanti.

Primer

Riferirsi alle schede tecniche per la selezione e l'utilizzo del prodotto Jotun Yachting.

Stucco

Riferirsi alle schede tecniche per la selezione e l'utilizzo del prodotto Jotun Yachting.

Finitura

Applicare due mani.

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato in accordo con le regolamentazioni nazionali. Mantenere il contenitore chiuso e lontano da fonti di calore e ignizione. I contenitori dovranno essere tenuti accuratamente chiusi. Maneggiare con cura.

Tempo di conservazione a 23 °C

Shipolin 48 mesi

In alcuni mercati il tempo di scadenza può essere più breve a causa delle leggi locali. Quanto sopra risulta essere il periodo minimo, trascorso tale periodo è necessario verificare la qualità del prodotto.

Salute e sicurezza

Si invita ad osservare le precauzioni scritte sul contenitore.

La scheda di sicurezza di questo prodotto è stata emanata. Informazioni dettagliate relative alla salute e sicurezza, per l'utilizzo di questo prodotto, sono specificate nella scheda di sicurezza.

Misure di primo pronto soccorso, vedere sezione 4.

Maneggio ed immagazzinamento, veder sezione 7.

Informazioni sul trasporto, vedere sezione, 14.

Informazioni sulle normative, vedere sezione 15.

Dichiarazioni

Le informazioni in questo documento sono basate sulle nostre migliori conoscenze, basate su test di laboratorio, ed esperienza pratica. I prodotti Jotun sono considerati semilavorati e pertanto vengono utilizzati senza il nostro controllo. La Jotun può garantire solamente la qualità del prodotto. Alcune piccole modifiche possono essere apportate al fine di ottemperare alle legislazioni locali. Jotun si riserva di cambiare la presente scheda senza alcun preavviso.

Gli utilizzatori dovrebbero consultare la sede Jotun per verificare idoneità e proprietà relative all'applicazione ed al servizio richiesto.

La versione inglese farà fede nel caso di incongruenze nelle traduzioni in altre lingue.