

Shipolin

Produktbeskrivning

Typ

Är en alkydbaserad tixotrop slutstrykning.

Egenskaper och fördelar

Produkt ger en blank finish och har väldigt god utflytning. Den har en blank yta med god glansbeständighet. Är lätt att applicera.

Användningsområde

Används som täckfärg i atmosfärisk miljö.

Emballage (standard)

	Volym (liter)	Förpackningsstorlek (liter)
Shipolin	1 / 3	1 / 3

Angiven volym avser fabrikstillverkade kulörer. Notera att det förekommer variationer i förpackningsstorlekar beroende på nationella föreskrifter.

Produktdata

Kulör	enligt färgkarta		
Generisk typ	alkyd		
Torrhalt	47 ± 2 volym%		
Flampunkt	62 °C		
VOC (Volym/Volym):	425 g/l	US EPA method 24	
VOC-Riktvärde för utsläpp av lösningsmedel	3.57 g/kg	SED (1999/13/EC)	

Appliceringstekniska data

Möjliga appliceringsmetoder

Pensel: Använd pensel av hög kvalitet med naturborst (som t ex grävling- eller oxborst).

Rulle: Använd 2 mm skumgummirulle eller korthårig rulle (5 mm) av naturhår.

Förbrukning per strykning

Teoretisk 15.7 m²/l - 9.4 m²/l

Rekommenderad skiktjocklek per skikt

Våt 65 µm - 110 µm
Torr 30 µm - 50 µm

Blandningsförhållande (volym)

Enkomponent

Förtunning

Jotun Thinner No. 2 / JOTUN Lacknafta (White Spirit)

Torktider

Luftfuktighet (RH) 50 %

Underlagets temperatur	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
Torr för beröring	8h	6h	4h	2h
Hanterbar	20h	14h	6h	3h
Övermålningsintervall, minimum	36h	18h	16h	12h

Bruksanvisning

Förbehandling

Avlägsna fett, olja eller andra föroreningar genom rengöring med rekommenderat JOTUN Yachting tvättmedel. Högtryckstvätt följd av slipning med P280-P360. För bästa resultat skall underlaget vara rent, torrt och helt fritt från föroreningar.

Grundning

Se bruksanvisning i det tekniska databladet för produkten.

Spackel, fogmassa

Se bruksanvisning i det tekniska databladet för produkten.

Sista strykningen

Applicera 2 strykningar.

Lagring

Produkten skall lagras i enlighet med nationella bestämmelser i ett torrt och svalt utrymme med god ventilation och hållas borta från värmekälla eller låga. Burkarna måste hållas väl tillslutna. Hanteras varsamt.

Hållbarhet vid 23 °C

Shipolin 48 månad(er)

I vissa länder kan den lagringsbeständigheten vara kortare på grund av nationell lagstiftning. Ovanstående är minimum lagringsbeständighet, därefter bedöms den utifrån att den har kontrollerats.

Avfallshantering

Färgrester och tvättvätska (rengöring av verktyg) skall lämnas till lokal miljöstation.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.