

Shipolin

Ürün tanımı

Tür

Tiksotropik alkid bazlı son kattır.

Özellikler ve faydalar

Mükemmel pürüzsüzlük seviyesine sahip olmakla birlikte parlak görünüme sahiptir. 'Parlak' bir sonkattır ve parlaklık dayanımı iyidir. Uygulanması kolaydır.

Tavsiye edilen kullanım

Atmosferik koşullara maruz kalan yapılarda son kat olarak kullanılır.

Ambalaj (Standart)

	Miktar (litre)	Ambalaj hacmi (litre)
Shipolin	1 / 3	1 / 3

Belirtilen miktarlar, fabrikada üretilen renkler içindir. Ambalaj miktarları ve dolulukları lokal kurallara göre farklılık gösterebilir.

Ürün bilgileri

Renkler	renk katlarına göre		
Genel tip	alkid		
Katı madde oranı	47 ± 2 Hacim%		
Parlama noktası	62 °C		
Uçucu organik bileşik	425 g/l	US EPA method 24	
VOC- Solvent Emission Directive	3.57 g/kg	SED (1999/13/EC)	

Uygulama bilgisi

Ürün aşağıdaki ekipmanlarla uygulanabilir:

Fırça: Yüksek kaliteli doğal fırça kullanınız (porsuk veya öküz kılı gibi).

Rulo: 2mm sünger kestirme rulosu veya 5mm doğal kıl kestirme rulosu kullanınız.

Her kat için yayılma oranı

Teorik olarak 15.7 m²/l - 9.4 m²/l

Her kat için tavsiye edilen kuru film kalınlığı

Islak 65 µm - 110 µm
Kuru 30 µm - 50 µm

Karışım Oranı (hacmen)

Tek bileşenli

Tiner

Jotun Thinner No. 2 / JOTUN White Spirit

Kuruma süreleri

Bağıl nem (BN) 50 %

Yüzey sıcaklığı	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
Yüzey Kuruması	8saat	6saat	4saat	2saat
Sert Kuruma	20saat	14saat	6saat	3saat
Üzerine kat uygulama, minimum	36saat	18saat	16saat	12saat

Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı

Yağlı ve kirli yüzeylerin Jotun Yat deterjanıyla yıkanması tavsiye edilir. Yüksek basınçlı tatlı suyla yıkayınız sonra gerekiyorsa P280-P360 ile zımparalayınız. En iyi sonucu almak için yüzey her türlü kirden ve yağdan arınmış olmalıdır.

Astar

Bu ürünün uygulama detayları için Teknik Bilgi Formuna bakınız.

Macun

Bu ürünün uygulama detayları için Teknik Bilgi Formuna bakınız.

Son kat

İki kat uygulayın

Depolama

Ürün, ulusal düzenlemelere uygun olarak depolanmalıdır. Ambalajlar, kuru, serin, iyi havalandırılan yerlerde, ısı ve kıvılcım kaynaklarından uzakta depolanmalıdır. Dikkatlice taşıyınız.

23 °C 'deki Raf Ömrü

Shipolin 48 Ay

Bazı lokasyonlarda, yerel ticari mevzuatlar sebebiyle ambalaj üzerindeki raf ömrü daha kısa yazılabilir. Yukarıda belirtilen asgari raf ömrü denetimlerle kontrol edilmelidir.

Sağlık ve güvenlik

Lütfen ambalaj üzerinde yazan güvenlik uyarılarına dikkat edin.

Bu ürün için güvenlik bilgi formu yayınlanmıştır.
Ürünün güvenlik bilgi formunda kullanım için dikkat edilecek hususlar, güvenlik riskleri ve sağlık ile ilgili detaylı bilgi tanımlanır.
İlkyardım önlemleri için, 4 no'lu bölüme danışın.
Kullanma ve depolama için, 7 no'lu bölüme danışın.
Nakil bilgisi için, 14 no'lu bölüme danışın.
Yönetmelik bilgisi için, 15 no'lu bölüme danışın.

Yasal Uyarı

Bu belgedeki bilgiler, Jotun'un laboratuvar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak verilmiştir. Jotun ürünleri yarı mamul olarak değerlendirilir, fakat Jotun'un kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabilir. Bu nedenle sadece ürünün kalitesi garanti edilmektedir. Yerel yönetmelik ve piyasa gereksinimlerini karşılamak için üründe bazı değişiklikler uygulanabilir. Jotun, yayınladığı bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar, ihtiyaçları ve özel uygulamalar konusunda yönlendirme almak için mutlaka Jotun'a danışmalıdır.

Bu belgenin farklı dillerdeki düzenlemeleri arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, İngilizce (UK) versiyonu geçerli olacaktır.