

Ravilakk

Produkt beschrijving

Type

Dit is een glanzende blanke lak op basis van chinese houtolie en synthetische amber. Het geeft een lichte vergelende gold wash uitstraling.

Kenmerken en voordelen

Het is goed water en weersbestendig en blijvend elastisch.

Aanbevolen gebruik

Te gebruiken voor alle houten ondergronden boven de waterlijn.

Verpakking (typisch)

	Volume / Hoeveelheid (liters)	Grote van verpakking (liters)
Ravilakk	0.75 / 2.5	0.75 / 2.5

De hoeveelheid is gebaseerd op in de fabriek geproduceerde kleuren. Let op dat er variaties in de lokale verpakking en hoeveelheden kunnen zijn, door lokale regelgeving.

Product data

Kleuren	helder gouden
Algemeen type	alkyd
Vaste stoffen	51 ± 2 Volume%
Vlampunt	35 °C
VOC (Volume/Volume):	390 g/l US EPA method 24

Applicatie gegevens

Het product kan aangebracht worden met

Kwast: Effect kwasten.

Verbruik

Theoretical 17 m²/l - 14 m²/l

Aanbevolen laagdikte per laag

Nat	60 μm - 70 μm
Droog	30 μm - 35 μm

Product mengverhouding (in volume)

Één component

Verdunning

Jotun Thinner No. 2 / JOTUN Terpentine

Droogtijden

Relatieve luchtvochtigheid (RH) 50%

Ondergrond temperatuur	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
Stof droog	18h	10h	6h	4h
Hard droog	48h	36h	24h	18h
Overschilderbaar, minimum	48h	36h	24h	18h

Gebruiksaanwijzing

Oppervlakte voorbehandeling

Voor het beste resultaat, moet de ondergrond schoon zijn, droog en helemaal vuilvrij. Verwijder los zittende lak, verweerd hout en loszittende houtvezels op reeds geschilderde ondergronden.

Voorbehandeling

Nieuw vettig hardhout grondig reinigen met Jotun Thinner 18 en vervolgens schuren. Verweerde delen opschuren tot schoon oppervlak. Geschilderde ondergronden moeten worden gereinigd met loog, afgespoeld met schoon water en geschuurd met een fijne korrel. Alle ondergronden dienen geschuurd te worden met korrel P80-P180. Verwijder het schuurstof.

Aanbevolen verfsysteem

Grondverf

Breng 1-3 (afhankelijk van de zuiging van de ondergrond) lagen nat-in-nat Clipper 1 aan. Alternatief is om 1 laag van dit produkt aan te brengen 20-30 % verdund met de aanbevolen Jotun Thinner.

Toplaag

Breng 3 lagen aan. Aanbevolen om te schuren met een fijne korrel P240-P320 tussen elke laag.

Opmerkingen

Met het produkt vervuilde materialen zoals poetslappen, reinigingsdoeken en beschermende kleding kunnen spontaan vlam vatten na enkele uren.

Vuile gebruikte materialen moeten aan het einde van dag van de werkvloer worden verwijderd en buiten worden opgeslagen.

Vervuild materiaal moet na elke werkdag verwijderd worden van de werkplek en buiten opgeslagen worden.

Opslag

Het product moet bewaard worden overeenkomstig met nationale regels. Bewaar de containers in een droge, koele en goed geventileerde ruimte en buiten bereik van hitte en ontstekings bronnen. Containers moeten goed gesloten blijven. Voorzichtig behandelen.

Houdbaarheid in gesloten verpakking bij 23 °C

Ravilakk 48 Maand(en)

In sommige commerciële markten kan een kortere houdbaarheid gedicteerd worden door de lokale regelgeving. Bovenstaand is de minimale houdbaarheid, hierna is de kwaliteit van de verf onderhevig aan goedkeuring

Gezondheid en veiligheid

Houd rekening met de milieu-en veiligheidsnotities op het blik.

Een veiligheidsinformatieblad is uitgegeven voor dit product.

Gedetailleerde veiligheidsinformatieblad over gezondheids-en veiligheidsrisico's en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van dit product wordt vermeld in het product veiligheidsinformatieblad.

Eerste hulp maatregelen, zie paragraaf 4.

Behandeling en opslag, zie paragraaf 7.

Transport informatie verwijzen naar sectie 14.

Wettelijk verplichte informatie, zie paragraaf 15.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt gegeven naar de beste kennis van Jotun, gebaseerd op laboratorium testen en praktische ervaring. Jotun producten worden beschouwd als halffabricaten en als zodanig, worden de producten vaak gebruikt onder condities buiten de controle van Jotun. Jotun kan niets dan de kwaliteit van het product zelf garanderen. Kleine productvariaties kunnen om te voldoen aan de lokale eisen worden uitgevoerd. Jotun behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Gebruikers dienen altijd Jotun te raadplegen voor de specifieke leidraad en algemene geschiktheid van dit product en de specifieke praktische toepassing.

Als er enige inconsistentie is tussen de verschillende taalkwesties van dit document gaat de Engelse (Verenigd Koninkrijk) versie voor.