

Ravilakk

Description du produit

Type

Ceci est un vernis brillant à base de d'huile de bois chinois et d'ambre synthétique. Il donne un ton légèrement jaune, doré.

Caractéristiques et bénéfices

Il a une bonne résistance à l'eau et à l'usure et procure une bonne flexibilité.

Domaine d'utilisation

S'utilise sur les surfaces en bois au dessus de la ligne de flottaison.

Emballage (type)

	Volume (litres)	Conditionnements (litres)
Ravilakk	0.75 / 2.5	0.75 / 2.5

Ces volumes sont pour des couleurs fabriquées en usine. Veuillez noter que les conditionnements peuvent varier selon la réglementation locale en vigueur.

Données produit

Teintes	doré clair		
Type générique	alkyde		
Extrait sec volumique	51	± 2	%
Point d'éclair	35 °C		
COV	390	g/l	US EPA method 24

Méthode d'application

Le produit peut être appliqué par

Brosse: Brosse développé pour lasurer.

Consommation par couche

Théorique 17 m²/l - 14 m²/l

Epaisseur recommandée par couche

Mouillé	60	µm	-	70	µm
Sec	30	µm	-	35	µm

Proportion de mélange (en volume)

Monocomposant

Diluant

Jotun Thinner No. 2 / JOTUN White Spirit

Temps de séchage

Humidité relative (HR) 50%

Température du support	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
Sec au toucher	18h	10h	6h	4h
Dur à cœur	48h	36h	24h	18h
Intervalle de recouvrement, minimum	48h	36h	24h	18h

Recommandations

Préparation de la surface

Pour un meilleur résultat, le substrat doit être propre, sec et exempt de toute contamination. Sur des surfaces ayant déjà été peintes, enlever le vernis, le bois et les fibres de bois détériorés.

Pré-traitement

Le bois dur et huileux tropical neuf doit être lavé avec le Jotun Thinner N°18 ou un diluant pour les vernis celluloseux suivi d'un léger ponçage. Les surface vieilles par le temps doivent être poncées. Les surface peintes doivent être lavées avec un détergent alcalin, rincées à l'eau douce, puis légèrement poncées. Toutes les surfaces doivent être poncées au papier P80-180. Enlever la poussière résultant du ponçage.

Système de peinture recommandée

Primaire

Appliquer 1-3 couches de Clipper I, mouillé sur mouillé, selon l'absorption de la surface. Alternativement, appliquer une couche de ce produit dilué à 20-30% avec le Jotun Thinner recommandé.

Finition

Appliquer trois couches. Un ponçage léger au papier P240-P320 est recommandé entre chaque couche.

Remarques

Les chiffons de nettoyage, les papiers absorbants et les linges de protection contaminés par le propre peuvent spontanément s'auto-enflammer après quelques heures.

Le matériel contaminé doit être retiré de la zone de travail à la fin de chaque journée et stocké à l'extérieur.

Les équipements contaminés doivent être retirés de l'ère de travail à la fin de chaque journée et stockés en extérieur.

Stockage

Le produit doit être stocké suivant la réglementation nationale en vigueur. Les emballages doivent être stockés dans un endroit sec, bien ventilé et à l'écart de toute source de chaleur et de flamme. Les emballages doivent être tenus hermétiquement fermés. Manipuler avec précaution.

Durée de stockage à 23 °C

Ravilakk 48 mois

Pour certains marchés, la durée de vie des produits peut être dictée par la législation locale. La durée mentionnée est le minimum, passée cette date la qualité de la peinture doit être ré-inspectée.

Santé et sécurité

Veillez respecter les indications écologiques et préventives affichées sur le récipient.

Une fiche de données de sécurité pour le produit a été publiée.

Informations détaillées concernant les risques de santé et sûreté et précautions pour l'utilisation de ce produit sont spécifiées dans la fiche de sureté du produit.

Mesures de secourismes, se référer à la section 4.

Manipulation en stockage, se référer à la section 7.

Information de transportation, se référer à la section 14.

Information régulatrice, se référer à la section 15.

Responsabilité

Les informations contenues dans ce document sont fournies de bonne foi et sont basées sur des tests en laboratoire et sur notre expérience pratique. Les produits Jotun sont considérés comme de produits semi-finis et en tant que tels ces produits sont souvent utilisés hors du contrôle de Jotun. La garantie de Jotun est strictement limitée à la qualité du produit. Des modifications mineures peuvent être apportées aux produits de façon à répondre à la réglementation locale. JOTUN se réserve le droit d'apporter des changements aux présentes données sans préavis.

Les utilisateurs doivent toujours consulter Jotun pour toute recommandation spécifique sur les caractéristiques générales de ce produit, leurs besoins et les pratiques spécifiques d'application.

Dans le cas de divergences entre les différents langages de ce document, la version Anglaise (United Kingdom) prévaut.