

# Ravilakk

## Descrizione del prodotto

### Tipo

Questa è una vernice lucida, basata su olio cinese e ambra sintetica. Conferisce una finitura giallognola tendente all'oro.

### Caratteristiche e benefici

Possiede buona elasticità e resistenza all'acqua.

### Uso raccomandato

Da utilizzare su tutte le superfici in legno non immerse.

## Confezioni (Tipico)

	Volume (litri)	Capacità del contenitore (litri)
Ravilakk	0.75 / 2.5	0.75 / 2.5

Il volume indicato è quello alla produzione. Nota: locali variazioni nella confezione e/0 nel riempimento possono variare localmente a causa di diverse legislazioni.

## Proprietà del prodotto

<b>Colori</b>	trasparente dorato		
<b>Tipo generico.</b>	alchidico		
<b>Solidi</b>	51	± 2	%
<b>Punto di infiammabilità</b>	35 °C		
<b>VOC</b>	390	g/l	US EPA method 24

## Dati applicativi

### Il prodotto può essere applicato con

Pennello: Pennello per ritocchi.

### Resa per mano

Theoretical 17 m<sup>2</sup>/l - 14 m<sup>2</sup>/l

### Spessore secco raccomandato per mano

Bagnato	60	µm	-	70	µm
Secco	30	µm	-	35	µm

## Miscelazione in volume

Monocomponente

## Diluyente

Jotun Thinner No. 2 / JOTUN White Spirit

## Tempi di essiccazione

Umidità relativa (RH) 50%

Temperatura del substrato

Superficie secca (al tatto)

Secco al tatto

Secco per la ricopertura Min

5 °C

10 °C

23 °C

40 °C

18h

10h

6h

4h

48h

36h

24h

18h

48h

36h

24h

18h

## Istruzioni per l'uso

### Preparazione della superficie

Per ottenere il miglior risultato, il substrato deve essere pulito, asciutto ed esente da contaminanti. Su superfici pitturate rimuovere vernice non aderente, legno invecchiato e fibre di legno in fase di distacco.

### Preparazione

Legni tropicali duri trattati con olio, devono essere lavati con Diluyente 18 o diluyente per nitro prima di eseguire una leggera carteggiatura. Superfici invecchiate devono essere carteggiate sino a raggiungere legno fresco. Superfici pitturate devono essere pulite con un detergente alcalino e risciacquate con acqua dolce, prima di eseguire la carteggiatura. Tutte le superfici devono essere carteggiate con carta P80-P180. Rimuovere la polvere causata dalla carteggiatura

### Ciclo di pittura raccomandato.

#### Primer

Applicare 1-3 mani di Clipper 1, bagnato su bagnato in base all'assorbimento del legno. In alternativa, applicare una mano di questo prodotto diluito al 20-30 % con il diluyente raccomandato.

#### Finitura

Applicare tre mani. Leggera carteggiatura con carta P 240-P320 è raccomandata tra ogni mano.

### Osservazioni.

Materiali tipo stracci, carta, indumenti contaminati con il prodotto possono autoincendiarsi dopo alcune ore. Materiale contaminante deve essere rimosso dal posto di lavoro alla fine di ogni turno e conservato fuori. Materiali contaminati devono essere rimossi dal posto di lavoro alla fine di ogni giornata lavorativa, e immagazinato all'esterno.

### Immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato in accordo con le regolamentazioni nazionali. Mantenere il contenitore chiuso e lontano da fonti di calore e ignizione. I contenitori dovranno essere tenuti accuratamente chiusi. Maneggiare con cura.

### Tempo di conservazione a 23 °C

Ravilakk

48 mesi

In alcuni mercati il tempo di scadenza può essere più breve a causa delle leggi locali. Quanto sopra risulta essere il periodo minimo, trascorso tale periodo è necessario verificare la qualità del prodotto.

---

## Salute e sicurezza

Si invita ad osservare le precauzioni scritte sul contenitore.

La scheda di sicurezza di questo prodotto è stata emanata.

Informazioni dettagliate relative alla salute e sicurezza, per l'utilizzo di questo prodotto, sono specificate nella scheda di sicurezza.

Misure di primo pronto soccorso, vedere sezione 4.

Maneggio ed immagazzinamento, veder sezione 7.

Informazioni sul trasporto, vedere sezione, 14.

Informazioni sulle normative, vedere sezione 15.

---

## Dichiarazioni

Le informazioni in questo documento sono basate sulle nostre migliori conoscenze, basate su test di laboratorio, ed esperienza pratica. I prodotti Jotun sono considerati semilavorati e pertanto vengono utilizzati senza il nostro controllo. La Jotun può garantire solamente la qualità del prodotto. Alcune piccole modifiche possono essere apportate al fine di ottemperare alle legislazioni locali. Jotun si riserva di cambiare la presente scheda senza alcun preavviso.

Gli utilizzatori dovrebbero consultare la sede Jotun per verificare idoneità e proprietà relative all'applicazione ed al servizio richiesto.

La versione inglese farà fede nel caso di incongruenze nelle traduzioni in altre lingue.