

# Ravilakk

## Produktbeskrivning

### Typ

Är en blank lack baserad på kinesisk träolja och andra högkvalitativa råmaterial. Produkten ger träet en gyllene ton.

### Egenskaper och fördelar

Har god vatten- och smutsbeständighet och ger god flexibilitet.

### Användningsområde

Kan användas på alla trätyper ovan vattenlinjen.

## Emballage (standard)

|          | Volym (liter) | Förpackningsstorlek (liter) |
|----------|---------------|-----------------------------|
| Ravilakk | 0.75 / 2.5    | 0.75 / 2.5                  |

Angiven volym avser fabrikstillverkade kulörer. Notera att det förekommer variationer i förpackningsstorlekar beroende på nationella föreskrifter.

## Produktdata

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>Kulör</b>              | gyllene klar             |
| <b>Generisk typ</b>       | alkyd                    |
| <b>Torrhalt</b>           | 51 ± 2 volym%            |
| <b>Flampunkt</b>          | 35 °C                    |
| <b>VOC (Volym/Volym):</b> | 390 g/l US EPA method 24 |

## Appliceringstekniska data

### Möjliga appliceringsmetoder

Pensel: Pensel avsedd för lasyr.

### Förbrukning per strykning

Teoretisk 17 m<sup>2</sup>/l - 14 m<sup>2</sup>/l

### Rekommenderad skiktjocklek per skikt

|      |               |
|------|---------------|
| Våt  | 60 µm - 70 µm |
| Torr | 30 µm - 35 µm |

### Blandningsförhållande (volym)

Enkomponent

### Förtunning

Jotun Thinner No. 2 / JOTUN Lacknafta (White Spirit)

### Torktider

Luftfuktighet (RH) 50 %

Underlagets temperatur

Torr för beröring

Hanterbar

Övermålningsintervall, minimum

5 °C

10 °C

23 °C

40 °C

18h

10h

6h

4h

48h

36h

24h

18h

48h

36h

24h

18h

## Bruksanvisning

### Förbehandling

För bästa resultat skall underlaget vara rent, torrt och helt fritt från föroreningar. På tidigare behandlade ytor skall lös olja, lack, grånat trä och lösa träfibrer avlägsnas.

### Förbehandling

Feta tropiska träslag bör tvättas med Jotun Förtunning Nr. 18 eller en förtunning avsedd för cellulosalacker och sedan slipas lätt. Väderslitna ytor bör slipas ned till friskt trä. Målade/lackade ytor bör tvättas med ett alkaliskt tvättmedel, sköljas med färskvatten och mattslipas. Alla ytor bör slipas med P80-P180 papper Avlägsna slipdammet.

### Rekommenderad system

#### Grundning

Applicera 1-3 strykningar Clipper I vått-i-vått tills ytan är mättad. En alternativ behandling är att applicera 1 strykning av produkten som förtunnats 20-30% med rekommenderad JOTUN Förtunning.

#### Sista strykningen

Applicera 3 lager. Mellan varje strykning skall ytan slipas lätt med P240-P320.

### Anmärkning

Trasor, papper, skyddskläder och annat material som är nedsmutsat med produkten kan självantända upp till några timmer efter.

Nedsmutsat material bör avlägsnas från arbetsplatsen i slutet av arbetsdagen och förvaras utomhus.

Förorenade material skall avlägsnas från arbetsplatsen efter varje arbetsdag och förvaras utanför.

### Lagring

Produkten skall lagras i enlighet med nationella bestämmelser i ett torrt och svalt utrymme med god ventilation och hållas borta från värmekälla eller låga. Burkarna måste hållas väl tillslutna. Hanteras varsamt.

### Hållbarhet vid 23 °C

Ravilakk 48 månad(er)

I vissa länder kan den lagringsbeständigheten vara kortare på grund av nationell lagstiftning. Ovanstående är minimum lagringsbeständighet, därefter bedöms den utifrån att den har kontrollerats.

---

## **Avfallshantering**

Färgrester och tvättvätska (rengöring av verktyg) skall lämnas till lokal miljöstation.

---

## **Hälsa och säkerhet**

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

---

## **Ansvarsfriskrivning**

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.