

# BUTINOX Futura Grundmur

## BUTINOX Futura Grunnmur

### Produktbeskrivning

#### Egenskaper och fördelar

**BUTINOX Futura Grundmur** är en silkematt specialfärg avsedd att användas på socklar och husgrund. Färgen har god vidhäftning, är enkel att påföra och har bra täckförmåga. Ytan är enkel att rengöra.

#### Användningsområde

Används på grundmur på underlag av betong, eternit (inte Supereternit) och cementrik puts. Produkten skall inte användas på kalkrik puts och tegel. Cementfiberskivor behandlas enligt skivleverantörens anvisningar.

### Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	3 (bas 2,7) och 10 (bas 9) liter.
<b>Tillgängliga baser</b>	Vit, A, B och C.
<b>Brytning</b>	Baser skall brytas före användning.
<b>Glans</b>	Silkematt
<b>Volymtorrhalt</b>	40 ± 2 volym%
<b>Litervikt</b>	1.3
<b>VOC för bruksfärdig blandning</b>	EU gränsvärde för produkten (kat. A/c): 40 g/l. Produkten innehåller max 40 g/l VOC.

### Appliceringstekniska data

#### Anmärkning

Rör om noga innan användning. Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning.

Måla inte om det är risk för regn eller dagg innan färgfilmen är torr.

#### Appliceringsverktyg / -metoder

Roller, pensel eller spruta.

Påför två fylliga och jämna strykningar. Appliceras med roller eller spruta och pensel.

#### Riktlinjer vid högtryckssprutning

<b>Munstyckets diameter</b>	0,021"
<b>Sprutvinkel</b>	65–80°
<b>Färgtryck</b>	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

#### Rengöring av verktyg

Vatten.

#### Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
<b>Rekommenderad:</b>	4 - 8	125 - 250	50 - 100
<b>Kommenterar:</b>	Beroende på underlaget.		

## Förtunning

Skall inte spädas.

## Förhållanden under applicering

Temperatur i luft och underlag skall vara över +5 °C vid användning och under torkning.

## Torktider

Torktiden påverkas av ändrad temperatur, luftfuktighet och filmtjocklek.

**Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:**

<b>Luftfuktighet (RH)</b>	50 %
<b>Luftens temperatur</b>	23 °C
<b>Underlagets temperatur</b>	23 °C

<b>Dammtorr</b>	Ca. 30 min.
<b>Övermålningsbar efter</b>	Min. 6 timmar

## Bruksanvisning

### Förarbete

Underlaget ska vara fast, rent och torrt.

Tvätta med **JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion** spädd 1:10. Skölj noga med rent vatten. Lös puts eller rester av betonghud skall avlägsnas ner till fast bundet underlag. Formolja skall avlägsnas. På väggar av betong måste rester av betonghud och formolja avlägsnas mekaniskt före vidare behandling.

Produkten skall inte användas på kalkrik puts och tegel. Obehandlat tegel skall putsas innan målning. Putsarbete skall utföras enligt NS 3420.

Tidigare målade ytor tvättas med **JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion** spädd 1:10. Skölj noga med rent vatten.

Eventuella skador på underlaget måste åtgärdas innan målning.

### Förbehandling

Ytor som är angripna av mögel, alger eller mossor behandlas med **JOTUN Alg- och mögeldesinfektion**.

### Grundning

Obehandlade, eller tidigare målade underlag som är sugande eller kritande, skall grundas efter tvätt med **JOTUN Mur grundning** eller **TAKSITT Grunning for Takstein**.

## Slutstrykning

2 strykningar **BUTINOX Futura Grundmur** .

## Underhåll

### Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

## Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

## Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Sverige AB

Box 151  
421 22 Västra Frölunda

Tlf.: 031 69 63 00

### Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.