

JOTUN Impregnering för mur och sten

JOTUN Impregnering mur og stein

Produktbeskrivning

Typ

Mineralisk, klar och icke filmbildande impregnering med mycket god inträngning.

Egenskaper och fördelar

Förbinder sig kemiskt med mineraliska underlag och följer putsens rörelser vid växlande temperatur. Reducerar vatteninträngning och är samtidigt diffusionsöppen (fukt i underlaget kan passera ut). Detta reducerar risken för frostsprängning, saltutslag och värmeförlust genom väggen/muren. Förenklar rengöring och missfärgar inte underlaget.

Användningsområde

Används som vatten- och smutsavvisande behandling på obehandlad tegelsten, puts, gasbetong (Ytong, Siporex), sugande natursten etc., dvs skall ENDAST användas på sugande mineraliska underlag. Ej lämplig för gips. Ej lämpligt för inomhus bruk. Kan användas i system med Jotuns Mur-produkter.

Produktdata

Emballagestorlek	3 L och 10 L
Kulör	Klar, färglös
Generisk typ	Oligomer-siloxan baserad
Torrhalt	5,1 ± 2 volym%
Litervikt	0,8 kg/l
Flampunkt	59 °C
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/h): 750 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 750 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Färdig att användas. OBS! Kan inte appliceras på ytor som tidigare är behandlade med organisk färg. Underlaget skall vara mineraliskt och sugande. Kan användas vid temperaturer ner till -10 °C om ytan är torr, is- och rimpfri. JOTUN Impregnering mur & sten kan övermålas med JOTUN Mur grundning och JOTUN Mur akryl färg. Då produkten är färglös rekommenderas att man påför produkten på mindre ytor åt gången för att undvika överlappningar. Påför nerifrån och upp.

Appliceringsmetoder

Påföres med grov pensel (naturfiber) eller lågtrycksspruta i ett moment. Arbeta nerifrån och upp tills ytan är mättad.

JOTUN Impregnering mur og stein

Förbrukning per strykning

Tegelsten: 0,5-2 m²/l
Puts: 1-2 m²/l
Betong: 2-4 m²/l
Lättbetong: 0.5 - 2 m²/l

Förtunning

JOTUN Lacknafta (White Spirit)

Rengöring av verktyg

JOTUN Lacknafta (White Spirit), såpa och vatten.

Torktider

Torktiden beror på temperatur (min. -10 °C), sug i underlaget, luftfuktighet och luftcirkulation.

Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur	10 °C	23 °C
Dammtorr	4 t	
Övermålningsintervall, minimum	10 t	5 t

Bruksanvisning

Förarbete

Putsarbetet utförs enligt NS 3420. Underlaget skall vara rent, fast och torrt: Mögel, sot och övrig smuts avlägsnas genom tvättning med JOTUN Kraftvask. Skölj av med rent vatten (fönster bör täckas). Innan behandling av tegel är det viktigt att kontrollera att det inte finns några sprickor i fogarna.

Anmärkning

JOTUN Impregnering för mur och sten är övermålningsbar med de flesta produkter.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, rengöring, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt. Fraktas och lagras ståendes.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.