

JOTUN Mur silikat binder

Produktbeskrivelse

Type

Silikatbasert seis og tilsatzmiddel iht. DIN 18363, 2.4.1., for JOTUN Mur silikat understrøk og JOTUN Mur silikat maling.

Egenskaper og fordeler

Heftforbedrende på mineralske underlag.

Bruksområde

Benyttes også som utvendig og innvendig seis av sterkt sugende og løse mineralske underlag før videre behandling med silikatsystem. Teglstein må pusses iht. NS 3420 før overmaling.

Produktdata

Emballasjestørrelser	2 L og 10 L
Farger	Hvit transparent
Glansgrad	Matt
Generisk type	Silikatbinder iht. DIN 18363,2.4.1
Tørrestoff	13,1 ± 2 volum%
Litervekt	1,03 kg/l
pH-verdi	11
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/h): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks 30 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Maling betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, påføring osv. Be om ytterligere informasjon.

JOTUN Mur silikat binder brukt som seis kan ikke benyttes sammen med JOTUN Impregnering mur & stein.

Påføringsmetoder

Grov, alkaliefast pensel.
Påføres nedenfra og opp på ubehandlet og bar mur/puss.

Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget må være over +5 °C og under +25 °C under påføring.
Skal ikke påføres i direkte sollys.

Anbefalt filmtykkelse pr. strøk

Tørr	Typisk	5 µm
Våt	Typisk	60 µm

Spredeevne (forbruk) pr. strøk

Anbefalt	4 - 8	m ² /l
-----------------	-------	-------------------

Avhengig av underlagets beskaffenhet.

Utspeding

En-komponent
Blandingsforhold med JOTUN Mur silikat understrøk og JOTUN Mur silikat maling er avhengig av underlagets sugsevne. JOTUN Mur silikat binder brukt som grunning/seis tynnes med vann 1:1. JOTUN Mur silikat binder brukt som tilsatsmiddel skal ikke tynnes med vann.

Rengjøring av maleverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

Tørketider

Tørketiden avhenger av underlagets temperatur (min. +5 °C), sug, luftfuktighet og luftbevegelse. Høyere luftfuktighet vil forlenge tørketiden betraktelig

Relativ luftfuktighet	50 %	50 %
Lufttemperatur	10 °C	23 °C
Underlagstemperatur	10 °C	23 °C
Støvtørr		1 t
Overmalingsintervall, minimum	24 t	12 t

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Sopp, sot og annen smuss fjernes med JOTUN Kraftvask, med etterfølgende skylling med rent vann (vinduer bør tildekkes). Påfør JOTUN Sopp- og algedreper iht. bruksanvisningen. Alle byggetekniske mangler skal utbedres før malerarbeidet påbegynnes. Flatene må være tørre før videre behandling og pussreparasjoner må herde i min. 4 uker før overmaling. Silikat etser vindusglass, metaller og naturstein - bør tildekkes.

Ubehandlet tegl må pusses før overmaling. Pussarbeider utføres iht. NS 3420. Flater som tidligere er behandlet med organisk maling, må føres tilbake til original stand (bar mur) før overmaling.

Grunning

All bar mur samt sterkt/ujevnt sugende underlag seises med JOTUN Mur silikat binder tynnet med vann 1:1. Start påføringen nedenfra og opp.

Understrøk

Ved behov for strukturutjevning og rissoverbygging av underlaget påføres 1 x JOTUN Mur silikat understrøk (tynnet med JOTUN Mur silikat binder 5:1) før påføring av JOTUN Mur silikat maling. JOTUN Mur silikat maling brukt som mellomstrøk i oppbygging av system tilsettes JOTUN Mur silikat binder i forholdet 2 deler maling til 1 del binder.

Toppstrøk

JOTUN Mur silikat maling. Denne kan tynnes med JOTUN Mur silikat binder. JOTUN Mur silikat binder brukt som tilsatzmiddel skal ikke tynnes med vann.

Tilsatzmengde er avhengig av underlagets tilstand.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

25848896, 21505979

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.