

JOTUN Mur Silikat Understrygning

Type

Silikatbaseret, strukturudjævnende og revne-overbyggende understrøg iht. DIN 18363,2.4.1.

Egenskaber og fordele

Danner kemisk forbindelse til det mineralske underlag og følger pudsens bevægelser ved skiftende temperaturer. Sikrer godt underlag for slutbehandlingen.

Anvendelsesområde

Uden- og indendørs mineralske underlag som facader og ander flader af nyt eller rengjort puds, sugende natursten, gasbeton, kalksandsten etc. Ubehandlet tegl pudses inden overmaling. Pudsarbejder udføres iht. NS 3420.

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Toning	Kan blandes max. 1:1 med tonet JOTUN Mur Silikat Maling.
Kulører	Hvid
Glansgrad	Mat
Generisk type	En-komponent silikatmaling iht. DIN 18363,2.4.1, let struktur
Litervægt	1,67
pH værdi	11
VOC for Klar-Til-Brug Blanding	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/c): 40 g/l. Dette produkt indeholder max 40 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Omrøres godt før brug. Må ikke påføres i direkte sollys. Maling betragtes som halvfabrikata. Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, påføring osv. Bed om yderligere information.

Påføringsmetoder

Grov, alkaliefast pensel. Krydspensles med grov pensel i et strøg.

Forbrug pr. strøg

Anbefalet 3 m²/l - 4 m²/l

Anbefalet filmtykkelse per strøg

Våd (beregnet)

Anbefalet 250 Mym - 333 Mym

Blandingsforhold for produktet (volumen)

Tilsættes JOTUN Mur Silikat Binder i varierende blandingsforhold, afhængig af underlagets sugsevne.

Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

Tørretider

Temperaturen i luften og underlaget skal være over +5°C og under +25°C under påføring. Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

Relativ Fugtighed (RF) 50%

Lufttemperatur	10°C	23°C
Overfladetemperatur	10°C	23°C
Støvtør		1 time(r)
Overmalingsinterval, min.	24 time(r)	12 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Overfladeskimmel, sod og anden smuds fjernes med JOTUN Kraftvask med efterfølgende skylning med rent vand (vinduer bør afdækkes). Alle byggetekniske mangler skal udbedres, inden malebehandlingen starter. Pudsarbejder udføres iht. NS 3420. Underlag, der tidligere er behandlet med organisk maling, skal genoprettes til den oprindelige tilstand (bar mur) inden overmaling. Silikat ætser vinduesglas, metaller og natursten - bør afdækkes.

Grundning

Tidligere ubehandlet og meget/uens sugende underlag grundes med JOTUN Mur Silikat Binder fortyndet med vand 1:1.

Mellemstrøg (Understrøg)

JOTUN Mur Silikat Understrygning blandes normalt med JOTUN Mur Silikat Binder i forholdet 5:1. JOTUN Mur Silikat Understrygning skal altid anvendes efter malingfjerning for at sikre god vedhæftning til underlaget. Kan "tones" ved at indblende farvet JOTUN Mur Silikat Maling indtil 1:1. NB! JOTUN Mur Silikat Understrygning skal altid overmales med JOTUN Mur Silikat Maling.

Vedligeholdelse

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
Førstehjælp, se pkt. 4.
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 1458751

00-4 1993

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påførselspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.