

JOTUN Mur silikat mellanstrykning

Typ

Silikatbaserad, strukturutjämnande och spricköverbyggande mellanstrykning enligt DIN 18363,2.4.1.

Egenskaper och fördelar

Förbinder sig kemiskt med mineraliska underlag och följer putsens rörelser vid växlande temperatur. Säkrar ett bra underlag före slutstrykning.

Användningsområde

Utvändiga och invändiga mineraliska underlag som fasader samt andra ytor av ny eller rengjord puts, sugande natursten, gasbetong, kalksten osv. Obehandlat tegel skall putsas innan målning. Putsarbetet utförs enligt NS 3420.

Produktdata

Emballagestorlek	3 L (BAS 2,7 L) och 10 L (BAS 9 L)
Brytning	Blandas 1:1 med pigmenterad JOTUN Mur silikat färg.
Kulör	Vit
Glans	Matt
Generisk typ	En-komponent silikatfärg enligt DIN 18363,2.4.1, lätt struktur.
Litervikt	1,67
pH värde	11
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/c): 40 g/l. Denna produkt innehåller max 40 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Rör om noga innan användning. Skall inte påföras i direkt solljus. Färg bör betraktas som ett halvfabrikat. Resultatet beror av konstruktion, underlagets kvalitet och skick, förbehandling, temperatur, applicering osv. Be om ytterligare information.

Appliceringsmetoder

Grov, alkaliefast pensel. Påför en strykning. Korsstrykes med grov pensel.

Förbrukning per strykning

Rekommenderad 3 m²/l - 4 m²/l

Rekommenderad skiktjocklek per skikt

Våt (beräknad)

Rekommenderad 250 µm - 333 µm

Blandningsförhållande (volym)

Blandningsförhållandet med JOTUN Mur silikat binder beror av underlagets sugförmåga, se broschyr.

Rengöring av verktyg

Vatten och JOTUN Penseltvätt.

Torktider

Vid applicering skall temperatur i luft och underlag vara över +5 °C och under +25 °C. Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.

Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur	10 °C	23 °C
Underlagets temperatur	10 °C	23 °C
Dammtorr		1 t.
Övermålningsintervall, minimum	24 t.	12 t.

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt: Mögel, sot och övrig smuts avlägsnas genom tvättning med JOTUN Kraftvask. Skölj av med rent vatten (fönster bör täckas). Alla byggnadstekniska brister skall åtgärdas innan målningsarbetet påbörjas. Putsarbetet utförs enligt NS 3420. Ytor som tidigare är behandlade med organisk färg måste återställas till ursprungligt skick (bar puts) innan övermålning. Silikat etsar fönsterglas, metall och natursten vilka därför bör övertäckas.

Grundning

Obehandlade och mycket ojämna/sugande underlag grundas med JOTUN Mur silikat binder spädd 1:1 med vatten.

Mellanstrykning

Normalt tillsätts JOTUN Mur silikat binder i förhållandet 5 delar mellanstrykning till 1 del binder. JOTUN Mur silikat mellanstrykning skall alltid användas efter färgborttagning för att säkra vidhäftning till underlaget. Kan "brytas" genom att blanda produkten 1:1 med pigmenterad JOTUN Mur silikat färg. OBS! JOTUN Mur silikat mellanstrykning skall alltid övermålas med JOTUN Mur silikat färg.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, rengöring, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.