

JOTUN Mur silikat understrøk

Type

Silikatbasert, strukturutjevne og rissoverbyggende understrøk iht. DIN 18363,2.4.1.

Egenskaper og fordeler

Forbinder seg kjemisk til det mineralske underlaget og følger pussens bevegelser under vekslende temperatur. Sikrer godt underlag for sluttbehandlingen.

Bruksområde

Utvendige og innvendige mineralske underlag som fasader og andre flater av ny eller rengjort puss, sugende naturstein, gassbetong, kalksandstein osv. Ubehandlet tegl må pusses før overmaling. Pussarbeider utføres iht. NS 3420.

Produktdata

Emballasjestørrelser	3 L (BASE 2,7 L) og 10 L (BASE 9 L)
Brekking	Kan blandes med farget JOTUN Mur silikat maling forhold inntil 1:1
Farger	Hvit
Glansgrad	Matt
Generisk type	En-komponent silikatmaling iht. DIN 18363,2.4.1, lett struktur
Litervekt	1,67
pH-verdi	11
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/c): 40 g/l. Dette produktet inneholder maks 40 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Rør godt om før bruk. Skal ikke påføres i direkte sollys. Maling betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, påføring osv. Be om ytterligere informasjon.

Påføringsmetoder

Grov, alkaliefast pensel. Krysspensles med grov pensel i ett strøk.

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

Anbefalt 3 m²/l - 4 m²/l

Anbefalt filmtykkelse pr. strøk

Våt (beregnet)

Anbefalt 250 µm - 333 µm

Blandeforhold (volum)

Tilsettes JOTUN Mur silikat binder i varierende blandingsforhold, avhengig av underlagets sugeevne.

Rengjøring av maleverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

Tørketider

Temperaturen i luften og underlaget må være over +5 °C og under +25 °C under påføring. Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Lufttemperatur	10 °C	23 °C
Underlagstemperatur	10 °C	23 °C
Støvtørr		1 t
Overmalingsintervall, minimum	24 t	12 t

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Sopp, sot og annen smuss fjernes med JOTUN Kraftvask, med etterfølgende skylling med rent vann (vinduer bør tildekkes). Alle byggetekniske mangler skal utbedres før malerarbeidet påbegynnes. Pussarbeider utføres iht. NS 3420. Flater som tidligere er behandlet med organisk maling, må føres tilbake til original stand (bar mur) før overmaling. Silikat etser vindusglass, metaller og naturstein - bør tildekkes.

Grunning

Tidligere ubehandlet og sterkt/ujevnt sugende underlag seises med JOTUN Mur silikat binder tynnet med vann 1:1.

Understrøk

JOTUN Mur silikat understrøk blandes normalt med JOTUN Mur silikat binder i forholdet 5:1. JOTUN Mur silikat understrøk skal alltid benyttes etter malingfjerning for å sikre god heft til underlaget. Kan "brekkes" ved å blande inn farget JOTUN Mur silikat maling inntil 1:1. NB! JOTUN Mur silikat understrøk må alltid overmales med JOTUN Mur silikat maling.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

21505995, 25848904

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.