

## JOTUN Premium mur färg

### Produktbeskrivning

#### Typ

Diffusionsöppen och vattenavvisande silikonemulsionsfärg för utomhusbruk.

#### Egenskaper och fördelar

Användning av ljusäkta mineraliska pigment och fyllnadsmedel ger färgen mycket god väderbeständighet.

Innehåller filmkonserverande medel mot svartmögel.

**JOTUN Premium mur färg** är en diffusionsöppen färg i klass EN ISO 7783-2/DIN 52615 ( $S_d < 0,14 \text{ m}$ ) (diffusionsmotstånd koldioxid). Den är också vattenavvisande i klass EN ISO 1062-3 ( $W_{24} < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$ ) (vattengenomtränglighet).

#### Användningsområde

Lämplig för alla sorters puts och andra mineraliska underlag, både obehandlade och tidigare målade ytor. Produkten rekommenderas enbart för utomhusbruk.

### Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	0,75 L (innehåll 0,68 L), 3 L (innehåll 2,7 L) och 10 L (innehåll 9 L)
<b>Tillgängliga baser</b>	A, C och Ljusgrå, Medelgrå, Mörkgrå. Baser skall inte användas obrutna (gäller inte grå baser).
<b>Brytning</b>	Kan endast användas i <b>Jotun Multicolor</b> brytmaskiner. Skall brytas över <b>Jotun Multicolor</b> . Endast till murkulörer, enligt Jotun Mur Solfjäder och Jotun färgkarta för mur, baserade på mineraliska brytpastor. Gråa baser kan brytas på alla <b>Jotun Multicolor</b> maskiner, A- och C-bas kan endast brytas på maskiner med speciella mineraliska brytpastor.
<b>Kulör</b>	Vit, Isgrå 7356 (Ljusgrå bas), Idyll 4466 (Mellangrå bas) och Kvällsskugga 4455 (Mörkgrå bas). Kulörer enligt Jotun Mur Solfjäder och Jotuns utomhus färgkarter.
<b>Glans</b>	Matt
<b>Generisk typ</b>	Silikonemulsion färg
<b>Volymtorrhalt</b>	43,2 ± 2 volym%
<b>Litervikt</b>	1,54 (A-bas)
<b>VOC för bruksfärdig blandning</b>	EU gränsvärde för produkten (kat. A/c): 40 g/l. Produkten innehåller max 40 g/l VOC.

### Appliceringstekniska data

#### Anmärkning

Rör om noga. Innehåll i emballage med olika produktionsnummer skall blandas samman innan användning. Vid dåliga torkförhållanden (hög luftfuktighet, dimma, regn, låg temperatur) kan blanka, lätt klubbiga strimmor uppkomma i färgfilmen. Rinningarna består av vattenlösliga ämnen och kommer därför försvinna vid upprepade eller kraftiga regnfall. Färgens skyddande egenskaper påverkas inte vid ev. pigmentuppflytning.

#### Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel, roller eller spruta. Påföres jämnt och fylligt.

#### Riktlinjer vid högtryckssprutning

**Munstyckets diameter**     0,38 mm (0,015")

**Sprutvinkel** 40° - 80°  
**Färgtryck** Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm<sup>2</sup>)

### Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penseltvätt**.

### Sträckförmåga och skiktthocklek

	Förbrukning per strykning (m <sup>2</sup> /liter)	Rekommenderad skiktthocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
<b>Rekommenderad:</b>	6 - 9	111 - 167	48 - 72

### Spädning

Tillsätt inga främmande oljor.

### Förhållanden under applicering

Temperatur i luft och underlag skall vara över +5 °C.

### Torktider

Torktiden beror av underlagets temperatur (min. +5 °C), inträngning i underlaget, luftfuktighet och luftcirkulation.

#### Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

<b>Luftfuktighet (RH)</b>	50 %	50 %
<b>Luftens temperatur</b>	10 °C	23 °C
<b>Underlagets temperatur</b>	10 °C	23 °C

<b>Dammtorr</b>	2 t	1 t
<b>Övermålningsbar efter</b>	20 t	10 t

## Bruksanvisning

### Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt. Putsarbete skall utföras enligt gällande standard. Lös färg, lös puts och all gammal kalk skall avlägsnas. Mögel, sot och övrig smuts avlägsnas genom tvättning med **JOTUN 2i1 Kraftvask och mögeldesinfektion**. Skölj av med rent vatten. Ytorna skall vara torra innan vidare behandling och putsreparationer skall härda minst 4 veckor före målning. Alla byggnadstekniska brister skall åtgärdas innan målningarbetet påbörjas.

### Grundning

Obehandlad mur/puts skall grundas med **JOTUN Premium mur grundning**.

### Mellanstrykning

Fyller småsprickor och ojämnheter: **JOTUN Premium mur fyller**.

Vid behov av att utjämna strukturskillnader i underlaget och fylla småsprickor upp till 0,5 mm används **JOTUN Premium mur fyller** som mellanstrykning.

Skall alltid målas över med **JOTUN Premium mur färg**.

### Slutstrykning

2 x **JOTUN Premium mur färg**. Om **JOTUN Premium mur fyller** använts räcker det med 1 x **JOTUN Premium mur färg**.

### Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

### Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

### Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.  
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.  
Första hjälpen, se punkt 4.  
Hantering och lagring, se avsnitt 7.  
Transportinformation, se punkt 14.  
Gällande föreskrifter, se punkt 15.

## Diverse

### Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.