

JOTUN Premium mur maling

Produktbeskrivelse

Type

Diffusjonsåpen og vannavvisende silikonemulsjonsmaling for utendørs bruk.

Egenskaper og fordeler

Bruk av lysekte, mineralske pigmenter og fyllstoffer gir meget god værbestandighet. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp.

JOTUN Premium mur maling er i klasse for diffusjonsåpne malinger iht. EN ISO 7783-2/DIN 52615 (Sd < 0,14 m) og i klasse for lav vannabsorpsjon iht. EN ISO 1062-3 ($W_{24} < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$)

Bruksområde

Godt egnet på alle typer puss og andre mineralske underlag, både ubehandlet og tidligere malt. Produktet anbefales kun til bruk utendørs.

Produktdata

Emballasjestørrelser	0,75 L (innhold 0,68 L), 3 L (innhold 2,7 L) og 10 L (innhold 9 L)
Fås i følgende baser	A, C og Lysgrå, Mellomgrå, Mørkgrå. Baser kan ikke brukes ublandet (gjelder ikke grå baser).
Brekking	Kun til bruk i Jotun Multicolor blandemaskiner. Skal brekkes over Jotun Multicolor . Kun til murfarger i murvifte/fargekart for eksteriør, basert på mineralske brekkfarger. Grå baser kan brekkes på alle Jotun Multicolor blandemaskiner, A- og C-base brekkes på maskiner med mineralske spesialbrekkfarger.
Farger	Hvit, Isgrå 7356 (Lys grå base), Idyll 4456 (Mellomgrå base) og Kveldsskygge 4455 (Mørk grå base). Farger iht. Jotuns murvifte og Jotuns fargekart for eksteriør.
Glansgrad	Matt
Generisk type	Silikonemulsjonsmaling
Tørrestoff pr volum	43,2 ± 2 volum%
Litervekt	1,54 (A-base)
Flammepunkt	
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/C): 40 g/l. Produktet inneholder maks 40 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Rør godt om. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Ved ugunstige tørkeforhold (høy luftfuktighet, tåke, regn, lav temperatur) kan blanke, lett klebrige striper oppstå på malingsfilmen. Stripene består av vannløselige stoffer, og vil forsvinne ved gjentatte eller kraftige regnfall. Malingsens pustende og beskyttende egenskaper forringes ikke dersom striping oppstår.

Påføringsutstyr/-metoder

Pensel, rull eller sprøyte. Påføres fyldig og jevnt.

Veiledende data for høytrykkssprøyting

Dysestørrelse	0.38 mm (0.015")
Viftevinkel	40° - 80°
Trykk ved dyse	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Rengjøring av maleverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Anbefalt filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	6 - 9	111 - 167	48 - 72

Utspeding

Ikke tilsett fremmede oljer.

Forhold under påføring

Temperatur i luften og underlaget må være over +5 °C.

Tørketider

Tørketiden avhenger av underlagets temperatur (min. +5 °C), sug, luftfuktighet og luftbevegelse.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %	50 %
Lufttemperatur	10 °C	23 °C
Underlagstemperatur	10 °C	23 °C

Støvtørr	2 t	1 t
Overmalbar	20 t	10 t

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Pussarbeider utføres i henhold til gjeldende standarder. Løstsittende maling, løs puss og all gammel kalk skal fjernes. Sopp, sot og annen smuss fjernes med **JOTUN 2i1 Kraftvask og soppfjerner**, med etterfølgende skylling med rent vann. Flatene må være tørre før videre behandling og pussreparasjoner må herde i min. 4 uker før overmaling. Alle byggt tekniske mangler skal utbedres før malerarbeidet påbegynnes.

Grunning

Ubehandlet mur/puss må grunnes med **JOTUN Premium mur grunning**.

Understrøk/Mellomstrøk

Utjevning av små sprekker og ujevnheter: **JOTUN Premium mur filler**.
Ved behov for utjevning av strukturforskjeller i underlaget og fylling av riss inntil 0,5 mm benyttes **JOTUN Premium mur filler** som mellomstrøk.
Skal alltid overmales med **JOTUN Premium mur maling**.

Topptrøk

2 x **JOTUN Premium mur maling**. Hvis **JOTUN Premium mur filler** er påført, er det nok med 1 x **JOTUN Premium mur maling**.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

45967736, 45970358, 45970396, 45967766, 45970453, 45970426, 45967740, 45970362, 45970400, 45970381, 45970415, 45967774, 45970464, 45970434, 45967785, 45970472, 45970445

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.